

Capadur GreyWood

Visoko pigmentirana vodorazrjeđiva lazura za drvo za vanjske radove. Izbor sivih tonova je u potpunom skladu s prirodnim sivilom drveta. Za drvene elemente potpune i ograničene stabilnosti dimenzija i elemente koji ne drže mjeru.



Opis proizvoda

Primjena	<p>Izabrani plemeniti sivi tonovi od samog početka pružaju dojam prirodno i ravnomjerno posivjele površine drveta, onako kako to u prirodi nastane tek nakon puno godina u povoljnim uvjetima. Prvenstveno područje primjene su drvene fasade kojima treba očuvati prirodni izgled. Capadur GreyWood je međutim isto tako prikladan i za ograde, balkone, prozorske kapke, kućna vrata i druge drvene elemente ograničene stabilnosti ili bez stabilnosti dimenzija, ali i za elemente koji drže mjeru (stabilnih dimenzija) kao što su prozori i vanjska vrata.</p> <p>Samo za vanjske radove! (unutarnje strane vanjskih prozora i vanjskih vrata se ubrajaju u vanjsko područje – vanjske radove). Capadur GreyWood sadrži sredstvo za stvaranje zaštitnog, konzervacijskog filma protiv napada gljivica i algi. Sredstvo za stvaranje filma usporava njihovo taloženje. Ovisno o biološkoj izloženosti, na ekstremno ugroženim drvenim elementima kao npr. donje strane ravnih krovova i drveni materijali u obliku ploča (npr. ploče od primorske smreke) se može i prije isteka uobičajenih jamstvenih rokova računati s novim naslagama.</p> <p>Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom.</p>										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ pigmenti bisernog sjaja daju plemenite sive nijanse ■ izvanredna UV zaštita pomoću reflektirajućih pigmenata ■ zaštitni film protiv taloženja gljivica plijesni ■ lazura s tankim slojem olakšava radove na renoviranju ■ vodorazrjeđiva ■ premazane površine se ne lijepe ■ konzistencija koja sprečava kapanje 										
Osnova materijala	Akrilna disperzija.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	750 ml, 5 l										
Nijanse	U ColorExpress sustavu u slijedećim nijansama: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. Na nijansu i dojam sjaja utječe stanje površine drveta kao i broj premaza i nanešena količina.										
Stupanj sjaja	Svilenkasto-mat.										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.										
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: ca. 1,0 g/cm³ 										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	–	–	–	+	+
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
–	–	–	+	+							



Primjena

Priladne podloge

Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim dimenzijama i onih koji ne drže mjeru 15%.

Poštivati temeljna pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima. Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr., ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo poštivati upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.

Uputa za održavanje premazanih drvenih elemenata:

Trajno očuvanje vrijednosti premazanih drvenih elemenata postiže se samo redovnim i stručnim održavanjem. Upute za održavanje i potrebne intervale održavanja se mogu pronaći u BFS-Uputi br. 18 saveznog odbora Boja i zaštita materijalnih vrijednosti, Prilog C.

Priprema podloge

Novе drvene površine

Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smola, odstraniti. Kod vanjskih radova impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Stare drvene površine

Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Naslage gljivica i algi temeljito oprati i površine dezinficirati sa Capatox. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

Premazane drvene površine

Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do površine drveta. Naslage gljivica i algi temeljito oprati i površinu dezinficirati sa Capatox. Drvenu površinu impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund. Nosive stare premaze koji dobro vežu očistiti i grundirati tako da pokrije površinu sa Capacryl Haftprimer u nijansi boje za renoviranje (Caparol 3D/Palazzo 205). Međupremaz i završni premaz sa Capadur GreyWood u željenoj nijansi boje (tehnika posvjetljivanja).

Priprema materijala

Capadur GreyWood je pripremljen za uporabu. Prije uporabe dobro promiješati. Za obradu kistom koristiti kist za akrilni lak s mješavinom poliesterskih i prirodnih dlaka (npr. Orelmix). Za nanošenje valjkom koristiti kratkodlake poliamidne valjke i doraditi kistom.

Capadur GreyWood ima sredstvo za stvaranje zaštitnog filma protiv taloženja gljivica i algi, pa je špricanje dozvoljeno samo u zatvorenim pogonima.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga	Primjena	Priprema podoge	Impregniranje	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
Nepremazani drveni elementi	samo vani ¹⁾	Vidjeti gore i BFS-uputu br. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur GreyWood	ako je potrebno Capadur GreyWood	Capadur GreyWood
Drveni elementi s nosivim starim premazom	samo vani ¹⁾	Vidjeti gore i BFS-uputu br. 18	–	Capacryl Haftprimer nijansa za renoviranje, odn. Palazzo 205	Capadur GreyWood	

¹⁾ Unutarnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje.

Potrošnja

70–100 ml/m² po nanosu. Stanje drvene površine (npr. hrapavost, upojnost itd.) utječe na potrošnju. Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:

Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka slijedeće premazivanje može uslijediti najranije nakon 4 sata. Suho na dodir nakon ca. 1,5 sata. Za daljnju primjenu ostaviti najmanje 4 sata vremena za sušenje. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ili slaboj izmjeni zraka, npr. zbog gusto naslaganih elemenata, sušenje se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon uporabe vodom.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	<p>Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži: CG 22-1130 (UV-Absorber), Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.</p> <p>Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat) (CAS br. 55406-53-6)</p> <p>Sadrži: 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, smjesa od: 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil-x-hidroksipoli(oksietilen); 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil-x-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil)propioniloksi poli(oksietilen), 3-lod-2-propinilbutilkarbamat, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.</p>
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(e), 130 g/l; maks. 50 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-KH01F
Deklaracija sadržaja	Poliakrilat smola, mineralni pigmenti i punila, voda, glikol eter, ester alkohol, konzervansi (metil / benzisotiazolinon), sredstvo za tvorbu filma (jodopropinil butilkarbamat)
Detaljniji podaci	Vidi sigurnosno-tehnički list
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 22 · Stanje: Kolovoz 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88