

Capadur Holzdeckenfarbe

Vodorazrjedivi 3u1 lak za drvo, posebno namijenjen za premazivanje tamnih drvenih unutarnjih stropova u bijelo



Opis proizvoda

Primjena	Posebno prikladan kao temeljni, među i završni sloj za premazivanje postojećih drvenih stropova u bijelu boju.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ vodena emulzija ■ ekološki premaz ■ 3u1 - temeljni, među i završni premaz ■ efikasan protiv izbijanja obojenja iz drva na površinu 										
Osnova materijala	Akrilna disperzija										
Pakiranje/Veličina pakiranja	750 ml, 2,5 l										
Nijanse	Weiß										
Stupanj sjaja	Svilenkasto mat										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, originalno zatvoreno, 12 mjeseci.										
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,3 g/cm ³										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>unutra 1</td> <td>unutra 2</td> <td>unutra 3</td> <td>vani 1</td> <td>vani 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	+	-	-
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	+	-	-							

Primjena

Prikladne podloge	<p>Premazani i nepremazani drveni stropovi u unutarnjem prostoru. Preporučamo provjeriti nosivost podloge, te efikasnost sprječavanja izbijanja obojenja iz drva na površinu izradom probne površine na objektu.</p> <p>Podloga mora biti čista, suha, otprašena, nosiva i bez ostataka koji sprječavaju prionjivost premaza. Maksimalna dozvoljena količina vlage: 12%.</p> <p>U niti jednom slučaju ne može se garantirati da neće doći do izbijanja obojenja iz drva na površinu. Promjene boje u pojedinim slučajevima se mogu pojaviti čak i ako su nanosena dva sloja boje, ako su prisutne lako topive komponente u drvu. Stoga je uvijek potrebno provjeriti sposobnost pokrivanja premazivanja izradom testne površine na objektu, posebno u slučaju tropskog drva i drva koje ima veliki broj čvorova.</p>
Priprema podloge	<p>Nepremazani drven strop Obrusiti drvo u smjeru vlakana, očistiti i odprašiti te ukloniti eventualne ostatke smole.</p>



Način primjene

Drveni strop sa starim premazom

Oprezno prebrusiti postojeći premaz te ukloniti sve ostatke koji ne drže dobro.

Napomena:

Stropovi u unutrašnjosti mogu biti izloženi vlazi te stoga i sakupljanju zbog različite količine vlage u prostoru. Posebno na vrijeme sezone grijanja, mogu postati vidljivi pojedini nepremazani dijelovi, koji su prije bili premazani. Dijelovi drva koji su u direktnom kontaktu, npr. pero i utor, mogu pokazati blokirajući efekt. Dvije ili više drvene ploče mogu biti međusobno zalijepljene lakom i mogu se pojaviti pukotine u području spoja ili unutar ploče u slučaju promjena vlažnosti zraka. Ove pojave nije moguće izbjeći i spriječiti.

Upute za nanošenje špricanjem:

Uređaj	Ø Dizna	Tlak	Razrjeđivanje
Airless	0,008–0,010 inča	180 bara	konzistencija podešena za isporuku, nerazrijeđeno
Caparol NAST Frontend (plavi prsten) Wagner XVLP FinishControl 5000	NAST-Frontend blau	puni protok	konzistencija podešena za isporuku, nerazrijeđeno

Obrada:

Capadur Holzdeckenfarbe nanijeti nerazrijeđen, koristeći četku za lak, valjak za lak kratke dlake, airless ili nanijeti na malu površinu sa Wagner XVLP FinishControl i NAST-Frontend.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga	Namjena	Priprema podloge	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
Drveni strop, nepremazani	unutra	brušenje (ako je potrebno) i čišćenje, provjera efikasnosti pokrivanja izradom probnog premaza	Capadur Holzdeckenfarbe*	Wenn erforderlich: Capadur Holzdeckenfarbe	Capadur Holzdeckenfarbe
Drveni strop, sa starim premazom	unutra	pranje, čišćenje, brušenje (ako je potrebno), provjera prionjivosti, podnošljivosti i efikasnosti pokrivanja izradom probnog premaza	Capadur Holzdeckenfarbe*	Wenn erforderlich: Capadur Holzdeckenfarbe	Capadur Holzdeckenfarbe

*Minimalno vrijeme sušenja između slojeva 12 sati, kako bi se osigurao maksimalan učinak protiv izbijanja obojenja

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m²/nanosu.

Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:

Najmanje +10 °C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	otporno na prašinu	suho na dodir	može se premazivati
nakon sati	1–2	8–10	12–16

Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Obratiti pažnju

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Nanosi se samo četkom / kistom ili valjkom. Prilikom brušenja koristiti filter P2. Ne udisati prašinu/magicu/pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i): 140 g/l: maks. 140 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, alkidna sloma, titan dioksid, mineralni pigmenti, silikati, voda, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Benzizotiazolinon, Metilizotiazolinon).

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 174 · Stanje: Lipanj 2018

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88