

Capalac Heizkörperlack

Sjajni lak na bazi alkidnih smola za grijaća tijela, bez aromata i kobalta.



Opis proizvoda

Primjena	Kao među i završni lak premaz za grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja / pogona za grijanje toplom vodom u unutarnjim prostorima. Zbog tipičnog mirisa materijala koji se razvija kod lakova na bazi alkidnih smola za premaze na velikim površinama u unutarnjim prostorima preporučamo Capacryl Heizkörper-Lack.
Svojstva materijala	■ otapala bez aromata ■ bez kobalta ■ jednostavna obrada ■ brzo se suši ■ jako dobro pokriva, odlično pokriva rubove ■ otpornost na temperature do 180 °C ■ velika otpornost na žutilo na sustavima za grijanje toplom vodom na temperaturi < 60 °C ■ jako dobro se razlijeva ■ jako velika otpornost na udarce ■ otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine
Osnova materijala	Alkidna smola s otapalima bez aromata.
Pakiranje/Veličina pakiranja	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Nijanse	Bijela Uputa: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za lijepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je karakteristično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.
Stupanj sjaja	Sjajni
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,2 g/cm ³

Primjena

Prikladne podloge	Grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja /pogona za grijanje toplom vodom.
Priprema podloge	Površine obrisiti i očistiti.



Način primjene

Naputci za nanošenje prskanjem:

	Ø mlaznice	Pritisak	Razrjeđenje	Zagrijavanje materijala
Visoki pritisak	1,5–2,0 mm	2–4 bara	5–10 Vol.-%	–
Airless	0,009–0,011 inča	180–200 bara	–	–
Aircoat-TempSpray	0,009–0,011 inča	180–200 bara	–	35 °C

Obrada:

Prije uporabe dobro promiješati. Po potrebi razrijediti sa Caparol AF-Verdünnern razrjeđivačem (bez aromata) ili Kunstharz-Verdünnern razrjeđivačem umjetnih smola. Capalac Heizkörperlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili špricanjem.

Sistem nanošenja na površinu

	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
nepremazana grijača tijela	Capalac AllGrund (do 100 °C)	Capalac Heizkörperlack	Capalac Heizkörperlack
industrijski grundirana / lakirana grijača tijela	Disbon 481 EP-Uniprimer (do 100 °C)		

Potrošnja

	Četka / Kist	Valjak	Prskanje	
			Visoki pritisak	Airless/Aircoat
Potrošnja ml/m²	80–110	70–90	90	100

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	otpornost na prašinu	može se primati	može se premazivati	može se ponovo prskati
nakon sati	3	ca. 12	20	20

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentini.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži butanon oksim. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, silikati, sušila (sredstva za sušenje bezkobalta), preventivno sredstvo za kožu, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr