

Capalac Kunstharz-Klarlack seidenmatt

Transparentni završni lak, bez aromata.



Opis proizvoda

Primjena	<p>Unutarnji radovi: Za lak premake na neobrađenim, lazuroom premazanim ili u boji lakiranim drvenim površinama. Kao prozirni lak premaz za željezo, čelik, aluminij (ne eloksirani) i bakar (Pozor: nije zaštita od oksidacije i korozije!).</p> <p>Vanjski radovi: Za dodatni prozirni lak premaz na lazuroom premazanim ili u boji lakiranim površinama drveta stabilnih dimenzija.</p> <p>Unutarnji i vanjski radovi: Za dodatni prozirni lak premaz na prikladnim lak površinama (npr. Capalac Dickschichtlack Glimmer) radi poboljšanja mehaničke opteretivosti površine, svojstava čišćenja i otpornosti na atmosferilije. Zbog razvijanja mirisa tipičnog za lakove od alkidnih smola preporučamo za premazivanje velikih površina unutra primijeniti Capadur Parkett- und SiegelLack.</p>
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ bez aromata ■ jako dobro se obrađuje ■ višestruko primjenjiv ■ jako dobro se razlijeva ■ otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine
Osnova materijala	Alkidna smola, otapalo bez aromata.
Pakiranje/Veličina pakiranja	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Nijanse	Transparentan. Zbog blago žućkaste nijanse alkidne smole kod lak premake na bijelim i obojanim površinama nastaje neznatno odstupanje u nijansi.
Stupanj sjaja	Svilenkasto mat
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 0,91 g/cm ³



Primjena

Prikladne podloge

Premazani i nepremazani unutarnji građevni elementi od drveta. Željezo, čelik, aluminij, bakar u unutarnjim prostorima bez opasnosti od korozije i oksidacije.

Lazurom premazani i lakirani vanjski elementi od drveta stabilnih dimenzija (ne kao prozirni premaz na drvetu vani, jer nema UV zaštite). Lakovi od alkidne smole i Capalac Dickschichtlack unutra i vani. Nije za podove od parketa.

Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.

Vlažnost drveta kod bjelogoričnog drveta ne smije prijeći u prosjeku 12%, kod crnogoričnog drveta u prosjeku 15%.

Priprema podloge

Drveni elementi:

Površinu drveta obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti izbočine kao npr. smolu i grude smole. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i BFS uputu br. 18).

Metali unutra:

Sa željeza i čelika skinuti hrđu. Kod aluminija i bakra ukloniti proizvode oksidacije i temeljito očistiti nitro razrjeđivačem.

Lakirane površine:

Obrusiti plastičnom vunom (kod boja sa svjetlucavim česticama - glimmerima, nije potrebno) i očistiti.

Način primjene

Naputci za nanošenje špricanjem:

	Ø mlaznice	Pritisak	Razrjeđenje	Zagrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray	0,009–0,011 inča	180–200 bara	–	35 °C

Obrada:

Capalac Kunstharz-Klarlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Capalac Kunstharz-Klarlack je već podešen za nanošenje četkom / kistom. Prskanje je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray) sa Aircoat nanošenjem.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga	Primjena	Priprema podloge	Impregniranje	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
Drvo, drveni elementi	unutra	obrusiti / očistiti	–	Capalac Kunstharz-Klarlack	po potrebi Capalac Kunstharz-Klarlack	Capalac Kunstharz-Klarlack
Drveni elementi stabilnih dimenzija	vani	BFS Uputa br. 18	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capadur UniversalLasur ili F7-LangzeitLasur u tonu	1–2 x Capadur UniversalLasur ili F7-LangzeitLasur u tonu ¹⁾	
Željezo, čelik, aluminij, bakar	unutra	skinuti hrđu, obrusiti, očistiti	–	Capalac Kunstharz-Klarlack	–	
Lakovi od alkidne smole, Capalac Dickschichtlack	unutra/vani	po potrebi obrusiti, očistiti	– ²⁾	–	–	

¹⁾ Kod lazura mora postojati dostatna UV zaštita pigmentima. Capalac Kunstharz-Klarlack nije UV zaštita, samo je prozirni lak premaz.

²⁾ Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno podlozi.

Uputa: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

	Četka / Kist - Valjak	Špricanje
Potrošnja ml/m ² /nanosu	80–100	140

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	otpornost na prašinu	može se primati	može se premazivati	može se ponovo špricati
nakon sati	4	8	16	12

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentini.

Upute

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti «S»

Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Sadrži: kobaltoarboksilate, 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(i), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH02

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 035 · Stanje: Srpanj 2014

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88