



Capatect KD-Buntsteinputz

Žbuka za područje podnožja vezana umjetnom smolom sa obojenim, premazanim zrnom za dekorativne premaze otporne na habanje

Opis proizvoda

Primjena	Za dekorativne vanjske premaze podnožja fasada, stupova, foajea, okvira vrata i prozora, kao i za unutarnje dekorativne premaze.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ otpornost na grebanje i udarce ■ postojanost na svjetlost ■ otpornost na atmosferilije ■ ne propušta udare kiše ■ velika elastičnost ■ propustnost vode i CO₂ ■ mala sklonost prljanju
Pakiranje/Veličina pakiranja	25 kg kanta
Nijanse	11 različitih nijansi: Steingrau, Schiefergrau, Basaltgrau, Granitschwarz, Islandgrün, Pazifikblau, Klinkerrot, Marmorbraun, Dolomitbraun, Bergbraun i Kaffeebraun.
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ čisto akrilatno vezivo ■ vodoupojnost w prema EN 1062-3: ≤ 0,25 [kg/(m²/h^{0,5})] W2 srednja <p>Kod vrijednosti u tehničkim podacima, radi se o prosječnim odnosno približnim vrijednostima. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima mogu se kod pojedinih isporuka pojaviti neznatna odstupanja navedenih vrijednosti, no isto ne umanjuje kvalitetu proizvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: ca. 1,7 g/cm³ ■ Toplinska provodljivost: λ10, suho EN 1745: 0,75 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50%) ■ Difuzijski otpor μ (H₂O): ca. 290 V2 srednja paropropusnost ■ Ponašanje u požaru: Klasa B-s1, d0 ■ Konzistentnost: pastozna

Primjena

Prikladne podloge	Vidjeti dio "Namjena". Na podnožjima se Capatect KD-Buntsteinputz smije nanositi samo na cementne žbuke ili na armirane slojeve Capatect izolacijskog sustava.
-------------------	--



Priprema podloge	Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju. Nove žbuke u podlozi ostaviti najmanje 3 do 4 tjedna da se prosuše. Kod primjene u Capatect izolacijskom sustavu armirni sloj mora biti dobro vezan i suh. Grundiranje: Za Capatect KD-Buntsteinputz je uvijek potrebno grundiranje te se iz tog razloga nanosi Capatect Putzgrund, u nijansi približnoj završnom sloju, najbolje valjkom. Grundirani sloj mora biti suh.
Priprema materijala	Capatect KD-Buntsteinputz je pripremljen za obradu i treba ga samo kratko promiješati. Pri toploem vremenu moguće je regulirati konzistenciju dodavanjem malih količina vode.
Način primjene	Materijal treba prije nanošenja dobro promiješati! Capatect KD-Buntsteinputz nanijeti gleterom od nehrđajućeg čelika cijelom površinom i razvući na veličinu zrna i odmah potom čeličnim gleterom ravnomjerno zagladiti. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka potrebno je na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom "mokro na mokro". Uvijek je potrebno bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cijelinu. Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cijelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati. Općenito, vrijede "Capatect upute za obradu" te aktualne Smjernice za izradu ETICS sustava (HUPFAS)
Sistem nanošenja na površinu	Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti Capatect KD-Buntsteinputz.
Potrošnja	Capatect Buntsteinputz: ca. 5,5 kg/m ² Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izrdom probne površine). Nijansiranjem su moguća odstupanja od gore navedenih podataka o potrošnji, te mogu dovesti i do 15 % veće potrošnje.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5 °C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!
Vrijeme sušenja	Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je Capatect KD-Buntsteinputz nakon 24 sata površinski suh. Potpuno osušen nakon 2 do 3 dana i može se opteretiti i premazivati. Žbuka se suši fizičkim putem, tj. tvorbom filma disperzije i isparavanjem vode. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.
Čišćenje alata	Odmah nakon uporabe vodom.
Napomena	Tamni tonovi boje mogu uslijed nijansiranja dovesti do povećane potrošnje, koja može iznositi i do 15% više po m². Potrebno je uzeti u obzir da su zbog upojnosti, vrste i strukture podloge kao i pojedinih slojeva, utjecaja iz okoline i svjetlosnih uvjeta te zbog fluktuacije u opskrbi sirovinama moguća neznatna odstupanja kod boje i pojave sličnih pukotina tankih poput vlasni odnosno poput uboda iglom. Prilikom nanošenja odn. zbog zagladivanja zrna može doći do pojave svjetlijih, sjenovitih mesta, odn. neujednačenosti. Međutim, iz tih razloga nije moguće prihvatiti odstetne zahtjeve odnosno reklamacije zbog odstupanja u tonu boje. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja fasadu po potrebi treba prekriti ceradama. Po jakom vjetru ili izloženosti suncu preporučamo fasadu zaštiti zastiranjem. Capatect KD-Buntsteinputz nije prikidan za primjenu na vodoravnim površinama na kojima se zadržava voda. Okolinu površina koje se premazuju, osobito staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal treba prekriti. Onečišćenja treba odmah isprati vodom te se ne smije čekati da se osuše.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Čuvati izvan dohvata djece. Sadrži smjesu od 5-Klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije
Obratiti pažnju	Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!
Odlaganje	Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodnotlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.
Ostali podaci	Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100) EWC/EAK: 08 01 12 Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit. Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. . Stanje: Ožujak 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88