

DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe



Elastični premaz na bazi čistog akrilata za crijep od betona i gline. Izdržljiv, visoke otpornost na atmosferilije.

Opis proizvoda

Primjena	Površinska zaštita krovova za betonski i glineni crijep. Napomena: DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe 408 je zaštićena od napada algi i gljivica. Kišnica koja se skuplja s krovnih površina smije se koristiti za zalijevanje tek nakon 12 mjeseci .	
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ velika otpornost na utjecaje iz okoliša i atmosferilije ■ zadržava sjaj ■ velike elastičnosti i pri nižim temperaturama ■ paropropustan i vodonepropustan 	
Osnova materijala	Akrilna smola.	
Pakiranje/Veličina pakiranja	30 kg bačva, 15 l plastična kanta	
Nijanse	Anthrazit, Ziegelrot, Dunkelbraun, Rotbraun (antracit, cigleno crvena, tamnosmeđa, crvenosmeđa) Posebne nijanse na upit.	
Stupanj sjaja	Sjajni.	
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže 12 mjeseci.	
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: ca. 1,1 g/cm³ ■ Udio čvrste tvari: ca. 37 tež.-% ■ Debljina suhog filma: 200 - 400 μm, E4 prema DIN EN 1062 ■ Istezanje do pucanja prema DIN 53504: > 100 % ■ Permeabilnost vode (w-vrijednost): < 0,1 kg /m² h^{0,5} klasa W₃ (niska) prema DIN EN 1062 ■ Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 klasa V₂ (srednja) prema DIN EN 1062 	

Primjena

Prikladne podloge

Betonski i glazirani glineni crijep izložen vremenskim utjecajima min. 10 god.

Molimo obratiti pažnju: moderni crijevovi ponekad imaju rafinirane površine, npr. sa svojstvom samočišćenja ili odbijanja prljavštine, te je zbog toga prije nanošenja potrebno napraviti probni premaz, kako bi se provjerila prionjivost.



Priprema podloge	Stručne osobe/tvrtke trebaju zamijeniti odnosno popraviti oštećene materijale s krova odnosno oštećene dodatke i dogradnje. Krovni pokrov mora imati dobro prozračivanje odostraga. Naslage algi i mahovine, prljavštinu i otpale dijelove ukloniti vodom pod pritiskom. Uvijek raditi u smjeru otjecanja da se spriječi prekomjerno prodiranje vode i vlage u i ispod pokrivnih materijala. Podloga nakon čišćenja mora biti čvrsta, čista, suha, nosiva i bez tvari koje otpadaju.
Priprema materijala	Prije obrade temeljito promiješati. Temeljni sloj može biti razrijeđen vodom do 5%.
Način primjene	DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe se može nanositi četkom ili špricanjem (Airless, max. 150 bara, sapnica ("dizna") 0,021 do 0,025 inča).
Sistem nanošenja na površinu	Betonski crijep: Upojne betonske krovne površine, izložene atmosferijama (min. 10 god.) navlažiti ili direktno nakon čišćenja dva puta premazati sa DisboRoof 408 bojom za krovove. Glineni crijep (glaziran ili engobiran): Pripremljenu podlogu grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Nakon čekanja od najmanje 3 sata (pri 20 °C), a najviše 3 dana, premazati dva puta sa DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe. Između prvog i drugog premaza ostaviti da se suši najmanje 2 sata.
Potrošnja	Ca. 330–380 ml/m ² odn. 360 - 420 g/m ² po premazu, ovisno o vrsti i površini materijala kojim je krov pokriven. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Temperatura materijala, okoline i podloge: Najmanje 8°C, najviše 35°C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Ne raditi kad postoji opasnost od kiše i mraza i na jako zagrijanim površinama.
Vrijeme sušenja	Pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka premaz je otporan na kišu nakon ca. 4 sata. Odrađivati se može nakon 24 sata.
Čišćenje alata	Vodom, odmah nakon uporabe.

Savjet: Na novi betonski crijep (star manje od 10 godina) nanijeti probni premaz DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe ili Disbon 481 EP-Uniprimer + DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe i provjeriti potrebnu prionjivost nakon adekvatnog sušenja.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Njemački certifikat	Aktualni certifikati na upit.
Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije. Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Cinkpiriton (CAS-br. 13463-41-7), Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).
Odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(c); 40 g/l; maks. <1 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-DF02F
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove. Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 408 · Stanje: Ožujak 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88