

Disborooft 412 Dachschicht



Elastični akrilni disperzivni premaz za nagnute krovove s pločama od cementnih vlakana, bitumenske trake za izolaciju i zavarivanje i šindru s cementnim vlaknima na okomitim površinama.

Opis proizvoda

Primjena	Površinska zaštita za nagnute krovne pokrove od ploča s cementnim vlaknima, bitumenskom krovnom izolacijom i trakama za zavarivanje. Šindra s cementnim vlaknima na okomitim površinama, npr. daskama na strehama i krovovima, površinama dimnjaka i zabata, ali ne za krovne pokrove od šindre s cementnim vlaknima.
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ velika otpornost na utjecaje atmosferilija i okoliša ■ velika elastičnost i pri niskim temperaturama ■ difuzivnost vodenih para i vodonepropusnost ■ tiksotropnost, omogućuje velike debljine sloja u jednom prolazu
Osnova materijala	Akrilna disperzija.
Pakiranje/Veličina pakiranja	15 l plastična kanta
Nijanse	Tamnosmeđa, škrljevac, beton siva, ciglasto crvena. Posebne nijanse na upit.
Stupanj sjaja	Mat
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže 24 mjeseca.
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: ca. 1,5 g/cm³ ■ Udio čvrste tvari: ca. 73 tež.-% ■ Debljina suhog filma: ca. 60 μm/100 ml/m² ■ Difuzijski otpor μ (H₂O): ca. 560 ■ Istezanje do pucanja prema DIN 53504: ca. 250 %

Primjena

Prikladne podloge Ploče s cementnim vlaknima kao i bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje izložene djelovanju vremenskih utjecaja najmanje 1 godinu. Šindra s cementnim vlaknima samo na okomitim krovnim površinama.

Priprema podloge Oštećene krovne pokrivne materijale i oštećene spojeve i završetke prepustiti stručnim tvrtkama odnosno obrtnicima radi zamjene ili popravka. Krovni pokrov mora imati dobro prozračivanje sa stražnje strane.

1. Ploče i šindra s cementnim vlaknima:

Mahovinu, alge i prljavštinu očistiti mlazom vode pod pritiskom u smjeru otjecanja. Površine proprati sa sredstvom Capatox i ostaviti da se dobro osuše.




2. Bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje:

Mahovinu, alge i prljavštinu očistiti mlazom vode pod pritiskom. Eventualne mjehure križno zarezati, osušiti i po cijeloj površini zalijepiti sa Disborooft 412 Dachschicht. Poduzeti sve mjere i osigurati da u pokrivnom materijalu i podkonstrukciji ne bude vlage.


3. Fuge od rastezanja na spojevima odnosno fugama zgrade i elemenata:

Pletivo za fuge na pripremljenoj podlozi polegnuti po sredini u fugu nastalu rastezanjem i ovisno o području primjene obraditi sa Disborooft 412 Dachschicht ili Disbothan 449 PU-Deckschicht. Fuge nastale rastezanjem koje su tijesno uz površinu moraju se izdignuti iznad horizontale i poduprijeti profilom od pjenastog materijala (koji ne upija vodu) (vidjeti sliku).



4. Premošćivanje pukotina i fuga na sučelnim spojevima, rubovima krova, građevnim elementima koji se uzdižu, svjetlosnim kupolama itd.:

Pletivo za fuge na pripremljenoj podlozi polegnuti po sredini preko fuge odnosno pukotine, gurnuti sa strane da se formira petlja za lako pomicanje i obraditi kako je opisano pod točkom 3.



Priprema materijala

Prije obrade temeljito promiješati.

Za grundiranje nepremazanih valovitih ploča s cementnim vlaknima ovisno o upojnosti razrijediti s najviše 15 % vode. Za premazivanje postupkom prskanja razrijediti s najviše 2 % vode.

Način primjene

Disborooft 412 Dachschicht se nanosi prskanjem (Airless ca. 160 bara, veličina sapnice za vlaknati cement 0,015–0,021 inča, za bitumen 0,025–0,027 inča) uz uporabu šiljka za prskanje.

Sistem nanošenja na površinu

Ploče i šindra s cementnim vlaknima:

Podlogu prethodno namočiti vodom, potom mat vlažnu površinu grundirati sa Disborooft 412 Dachschticht, razrijeđenim s najviše 15 % vode, ovisno o upojnosti podloge. Nakon čekanja od 24 sata nanijeti narazrijeđeni završni premaz.

Bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje:

Disborooft 412 Dachschticht nanijeti zasićeno u širini trake i u svježi sloj umetnuti armirno pletivo* bez pregiba i nabora tako da se preklapa 10 cm. Nakon dovoljno vremena za sušenje nanijeti međupremaz i završni premaz. Područja u kojima prolazi voda odnosno površine na kojima treba računati s povremenom pojavom stajaće vode dodatno premazati 1 x sa Disbothan 449 PU-Deckschticht radi bolje nepropusnosti.

* npr. Paramoll N 260/150 Fa. TWE Dierdorf GmbH & CoKG, Poststraße 29, 56269 Dierdorf, Tel.: 02689 - 920, Fax: 02689 - 926663

Potrošnja

Ploče i šindra s cementnim vlaknima	
Temeljni premaz	1 x 200–300 ml/m ² Disborooft 412 Dachschticht, max. 15 % razrijeđen vodom
Završni premaz	1 x 200–300 ml/m ² Disborooft 412 Dachschticht
Bitumenska krovna izolacija i trake za zavarivanje	
Temeljni premaz	Ca. 600 ml/m ² Disborooft 412 Dachschticht
Međupremaz	Ca. 900 ml/m ² Disborooft 412 Dachschticht
Završni premaz	Ca. 600 ml/m ² Disborooft 412 Dachschticht

Točne potrošnje potrebno je utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okoline i podloge:

Najmanje 8 °C, najviše 35 °C.

Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Ne raditi kad postoji opasnost od kiše i mraza i na jako zagrijanim površinama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C und 60% relativne vlažnosti zraka premaz je otporan na kišu nakon ca. 2 sata. Obradivati se može nakon 24sata. Kod stavljanja armirnog pletiva, zbog velike količine nanesenog materijala obrađivati se može najranije nakon 36 sati.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon uporabe.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Njemački certifikat

- 5-1022, Premazivanje gromobraskih instalacija
Ispitna stanica za gromobraskne instalacije, Oberursel

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.

Odlaganje

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Cinkpiriton (CAS-br. 13463-41-7), Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c); 40 g/l; maks. 15 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF 01 F

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata.

Ostali podaci

Uputa: Disborooft 412 Dachschticht je zaštićen od taloženja gljivica i algi. Kišnica skupljena s krovnih površina bi se za zalijevanje trebala upotrebljavati tek nakon što odstoji 12 mjeseci.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 412 · Stanje: Studeni 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88