

Sylitol® RapidGrund 111

Mineralni temeljni premaz koji ne kapa i duboko prodire u podlogu, optimiran za nanošenje valjkom



Opis proizvoda

Primjena	Sylitol® RapidGrund 111 je posebno namijenjen za racionalno nanošenje valjkom. Transparentni premaz za izjednačavanje upojnosti čvrstih, mineralnih podloga, velike ili neujednačene upojnosti. Posebno pogodan za obradu poroznih, upojnih podloga kao što su mineralne žbuke, stare disperzivno silikatne boje, zidovi od pješčenjaka, porobeton, prirodni kamen kao i beton, lagani beton i mort. Za podešavanje konzistencije disperzivno-silikatnih žbuka i boja.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ učvršćujući, dvostruko silicirajući dubinski grund ■ obrada valjkom bez kapanja ■ čista i sigurna obrada 										
Osnova materijala	Kalijevo vodeno staklo sa organskim stabilizatorima prema DIN 18 363 st. 2.4.1.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	2,5 l, 10 l										
Nijanse	transparent										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.										
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,1 g/cm ³										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	+	+	+
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	+	+	+							

Primjena

Prikladne podloge	Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.
Priprema podloge	Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".
Način primjene	Idealno za nanošenje valjkom. Moguće nanošenje i kistom/četkom. Airless nanošenje je također moguće, s očekivanim povećanjem maglice od raspršivanja. Prije nanošenja kratko promiješati.



Razrjeđivanje	Kad se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje, razrijediti 1 : 1 za sve Sylitol® fasadne i unutarnje boje, kao i Sylitol® žbuke. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Sylitol® proizvod koji se razrjeđuje. Kad se koristi kao brana protiv "izgaranja", Sylitol® RapidGrund 111 se može razrijediti sa 2 dijela vode.
Sistem nanošenja na površinu	Optimalno je nanošenje nerazrijeđenog proizvoda valjkom. Po potrebi, razrijediti sa 1 dijelom vode i potom nanijeti "mokro na mokro" četkom ili kistom do potpunog zasićenja podloge. Ako se razrijedi vodom, više se ne preporuča nanošenje valjkom.
Potrošnja	Ovisno o upojnosti podloge 100–300 ml/m ² . Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +8 °C do +30 °C za okolni zrak i podlogu.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.
Čišćenje alata	Uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.
Napomena	Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru. Po potrebi staviti mrežaste cerade na skele. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza. Kao nosač premaza nisu prikladni premazi od lak boja, podloge sa slanim izbojima (cvjetanjem), plastični materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s malim nagibom odnosno padom treba paziti na to da voda može nesmetano otjecati. <i>Podnošljivost sa drugim materijalima:</i> Podnosi se samo sa disperzivno-silikatnim proizvodima. Sylitol® Rapid Grund 111 se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(h): 30 g/l; < 1 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	GISKOD: BSW10
Deklaracija sadržaja	Alkalno vodeno staklo, poliakrilatna disperzija, voda, aditivi.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 201 · Stanje: Svibanj 2019

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88