



RÖFIX Unistar® LIGHT

Mort za lijepljenje i armiranje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Mineralno, prirodno bijelo ljepilo i masa za armiranje izolacijskih ploča od polistirena (EPS-F), mineralne vune (MW), krute poliuretanske pjene (PUR/PIR), drvenih vlakana (WF) i RÖFIX IB 015 Aerogel presvučenih izolacijskih ploča.
Za armaturne slojeve debljine 5 mm (zadana debljina nanosa).
Kategorija korištenja: I prema ETAG 004.
Moguća XL-odgoda.
Za lijepljenje i armiranje suhih izolacijskih ploča za podnožje s grubom prihvatnom površinom (EPS-P/XPS-R).
Izolacijske ploče za podnožja koje su obložene sistemskim ljepilom i masom za armiranje te završnom žbukom potrebno je izolirati u području ispod nivoa terena do oko 10 cm ispod završetka ljepila/mase za armiranje i do max. 5 cm iznad terena pomoću RÖFIX OPTIFLEX mase za brtvljenje (detaljno rješenje s profilom za podnožja). Obratite pozornost na nacionalne norme.
Vlačna čvrstoća prionjivosti prema ÖNORM B6400: na drvenim podlogama (OSB/3): >0,08 N/mm² na betonu: 0,25 N/mm²

Svojstva:

- univerzalna primjena
- Najveća otpornost na udarce (otporan na tuču/grad)
- izvrsna obradivost
- dugo otvoreno vrijeme

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000148160	145205	2000151176	2000148161	2000148215
NAV šifra:	115411	145205	121645	115412	121644
INFO	Švicarski sustav				
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	48 Jed./pal. (CH)				
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.	25 Kg/jed.	25 Kg/jed.	1.000 Kg/jed.	1.000 Kg/jed.
Boja	prirodno bijela				
Granulacija	1,2 mm	1,2 mm	0 - 1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 24,75 l/jed.	pribl. 24,75 l/jed.	pribl. 24,75 l/jed.	pribl. 990 l/t	pribl. 990 l/t
Potrošnja	pribl. 1 kg/m ² /mm				
Potr. (lijepljenje)	2 - 4 - pribl. 3,2 kg/m ²				
Potr. (armiranje)	pribl. 5,1 kg/m ²				
Izdašnost	pribl. 3,1 m ² /jed	pribl. 3,1 m ² /jed	pribl. 3,1 m ² /jed	pribl. 990 l/t	pribl. 990 l/t
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.				
Potrebna količina vode	pribl. 9 l/jed.	pribl. 9 l/jed.	pribl. 9 l/jed.		
Debljina sloja	4 - 12 mm				
Minimalna debljina žbuke	5 mm				
Gustoća suhog morta	pribl. 1.117 kg/m ³				
Paropropusnost μ	pribl. 20				
DN-vrijednost	pribl. 0,1 m				



RÖFIX Unistar® LIGHT

Mort za lijepljenje i armiranje

Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000148160	145205	2000151176	2000148161	2000148215
Toplinska provodljivost λ_{10} , suho (EN 1745:2002)	0,33 W/mK (tablična vrijednost) za P=50%				
Toplinska provodljivost λ_{10} , suho (EN 1745:2002)	0,36 W/mK (tablična vrijednost) za P=90%				
Spec. kapacitet topline	pribl. 1,11 kJ/kg K				
Tlačna čvrstoća (28 d)	pribl. 4 N/mm ² (EN 1015-11)				
Čvrstoća pri savijanju	$\geq 1,5$ N/mm ²				
Otpornost na udarce	> 10 J				
E - modul	pribl. 3.500 N/mm ²				
Vodupojnost	< 0,5 kg/m ² 24h (nach ETAG 004)				
Dopuštenje	ETA-04/0033 (ETAG 004)				
Gustoća srednjeg sloja	pribl. 1.150 kg/m ³				
Vrijeme sušenja	pribl. 7 d				
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C				
Reakcija na požar	A2 (EN 13501-1)				

Sastav:

- Bijeli cement (bez kromata)
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Lagani dodatak (organski)

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Priprema podloge: Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje i sl.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti. Na starim i nenosivim podlogama toplinsko izolacijske ploče je potrebno mehanički učvrstiti pričvrstnicama.

Priprema materijala: Kod ručne ugradnje vreću materijala zamiješati mješačem ili u miješalici sa zadanom količinom vode dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme ručnog miješanja oko 2 do 3 minute. Nakon miješanja ostaviti dozrijevanje 10 minuta. Potom još jednom kratko promiješati.

Ugradnja: Lijepljenje izolacijskih ploča: mort za lijepljenje nanosi se rubno-točkastom metodom (na $\geq 40\%$ površine za lijepljenje), u trakama širine oko 5 cm i visine 2 cm. Kod ravnih podloga i jednostrano zaštićenih izolacijskih ploča od mineralne/kamene vune (lamela), ljepilo se zupčastim gleterom može nanijeti i razmazati po stražnjoj strani izolacijskih ploča. Armiranje izolacijskih ploča: mort za armiranje ugrađuje se približno 2-3 dana nakon što je provedeno lijepljenje ploča (vrijeme sušenja ovisi o vremenskim uvjetima i tehnici ugradnje pričvrstnica) u minimalnoj debljini 5 mm i potom začeslja nazubljenim gleterom R16. Staklenu mrežicu za armiranje utisnuti u armirajući sloj uz preklop na spojevima od minimalno 10 cm i temeljito zagladiti ravnom stranom gletera. Eventualno poravnati aluminijskom letvom za ravnanje. Nakon sušenja od 5-7 dana (ovisno o vremenskim uvjetima, kod hladnog/vlažnog vremena vrijeme sušenja se produžuje) može se nanijeti odgovarajući završni sloj.



RÖFIX Unistar® LIGHT

Mort za lijepljenje i armiranje

Napomene:	Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) prije obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja. Pokrentne fuge: konstruktivne i dilatacijske fuge ne smiju se žbukati. Na vanjskim se podlogama fuge moraju prenijeti na TIS ugradnjom odgovarajućih profila. Nakon sušenja, a ovisno o vrsti profila, može se započeti sa stručnim fugiranjem. Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stupnjem refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti pozornost na RÖFIX SycoTec smjernice za ugradnju.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Ljepilo je pri 15oC i 50% rel. vl. zraka, nakon 2 dana stvrdnuto i djelomično opteretivo. Prije pričvršćivanja, do potpunog stvrdnjavanja ljepila, izolacijske ploče ne smiju biti izložene jakom mehaničkom opterećenju (npr. lupanje letvom, brušenje ili utjecaj jakog vjeta). Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU pri 20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.