

Naziv proizvoda	Masternet CLASSIC 160 staklena mrežica	
Distributer	MASTERPLAST d.o.o., 31304 Duboševica, Trg hrvatkse mladeži 2 (www.masterplast.hu)	
Pakiranje, dimenzije proizvoda	1 m × 10 / 20 / 25 / 50 m/rola	
Namjena proizvoda	Vanjska fasadna mrežica od staklenih vlakana za ojačanje fasadnih izolacijskih ploča. Postavljanje: Staklenu mrežicu koristimo za prekrivanje ploča od EPS-a i kamene vune i to na sljedeći način. Mrežicu je potrebno postaviti pomoću 10 cm široke gletarice i utopiti je u ljepilo sa preklopima od 10 cm. Mrežicu je potrebno zagladiti odozgor prema dolje i s unutarnje strane prema van, zatim površinu izgletati na ravno. Postupak postavljanja mrežice mora biti takav da se mrežica ne bi trebala vidjeti i treba biti na sredini sloja izolacije.	
Materijal	“C” staklo, bez omekšivača, sa slojem za sprječavanje pomjeranja niti	

Karakteristike	Važeći propisi	Osobine
Dužina	podatak od proizvođača	10 / 20 / 25 / 50 m (±1 %)
Širina	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	100 cm (±1 %)
Dimenzija očica (D/K - osnova/potka)	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	(5,1 × 4,2) ±0,5 mm
Unutarnja dimenzija očica (D/K - osnova/potka)	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	(3,9 × 3,8) ±0,5 mm
Točnost tkanja	EAD 040016-00-0404, 2.2.6	odgovarajuće
Težina sa zaštitnim slojem	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	160 g/m ² (±5 %)
Debljina	EAD 040016-00-0404, 2.2.9	0,43 (±0,02) mm
Klasifikacija zaštite od požara	EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1	NPD
Organski sadržaj	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	20% (±4 %)
Prosječna toplina izgaranja	EAD 040016-00-0404, 2.2.3, EN ISO 1716	6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m ²
Prosječna vlačna čvrstoća (D/K - osnova/potka)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	>2000 N/5cm / >2000 N/5cm
Rastezanje (D/K - osnova/potka)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	< 4,5 % / < 4,5 %
Prosječna vlačna čvrstoća nakon postaravanja (D/K - osnova/potka)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	> 1000 N/5cm / > 1000 N/5cm min 50% / min 50%
Rastezanje nakon postaravanja (D/K - osnova/potka)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	< 3,5 % / < 3,5 %

Pravila skadištenja: Na pokrivenom, suhom mjestu zaštićen od vlage, sunca i izvora topline. Role skladištiti u PVC pakiranju u vertikalnom položaju na paleti. Temperatura skladištenja od -10°C do 40°C

Garancija: U skladu sa zakonskim propisima i sa uvjetima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Oštećenja koja su prouzročena od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije: ETA 16/0068 (EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings)

Moguće opasnosti: Ne predstavlja opasnost po zdravlje i nije propisano izdavanje sigurnosnog lista
--

Ovaj tehnički list sačinjen je s podacima o proizvodu, trenutnim podacima, informacijama i općim znanjem. Sadržaj podatkovnog lista podložan je stalnom praćenju i, prema potrebi, ažuriran i ažuriran novim spoznajama. Proizvod ima specificirana tehnička svojstva, ali budući da nisu poznate sve njegove krajnje uporabe, projektant i / ili krajnji korisnik su dužni osigurati da se proizvod može koristiti u određenoj strukturi na određeni način. Proizvođač preuzima osnovno stručno znanje i profesionalnu uporabu kada koristi proizvod.

Ovaj tehnički list vrijedi za proizvode koje prodaje Masterplast d.o.o. Budući da se sadržaj tehničkih podataka može promijeniti, dužnost je dizajnera / krajnjeg korisnika osigurati da je dostupan najnoviji list tehničkih podataka (* datum izdavanja vidi dolje). Aktualna verzija Tehničkog lista podataka dostupna je na www.masterplastgroup.com. Izdavanjem ovog tehničkog lista proizvoda, prethodno objavljeni tehnički listovi proizvoda više nisu valjani!