

Tehnička uputa

ALLCAT IMPREGNACIJA



Omjer ovisi o namjeni



1-2 sloja



1-2 sloja



1-2 sloja

Namjena proizvoda: ALLCAT IMPREGNACIJA je univerzalna impregnacija za zaštitu od vlage koja impregnira, hidrofobira i plastificira. Koristi se kao samostalni zaštitni premaz i SN-veza te temeljni premaz prije nanošenja dekorativnih boja za zidove i masa za žbukanje, gletanje i fugiranje.

Karakteristike:

- Hidrofobira drvo, beton, kamen i ciglu
- Duboko prodire u podlogu
- Otporna na temperature od -30°C do +80°C
- Povećava fleksibilnost i čvrstoću materijala
- Otporna na slabe kiseline i lužine
- Aditiv i plastifikator za mineralna veziva

Tehničke karakteristike:

Boja: bijela; Izgled: bezbojan; Gustoća: 1,00-1,02 g/cm³

Način upotrebe: ALLCAT IMPREGNACIJU prije upotrebe dobro promiješati.

Allcat : voda 1:1 - Za hidrofobiranje betona i kamena. Nanositi do kraja upijanja.

Allcat : voda 1:2 - Za hidrofobiranje i impregniranje, odnosno učvršćivanje starih trusnih žbuka prije kitanja i gletanja, dovoljan je jedan premaz;

Za kontaktni premaz prije nanošenja dekorativnih boja za zidove, pri nastavku betoniranja te prije nanošenja žbuka, cementnih kitova i glet masa;

Kao aditiv za cementna ljepila, cementno vapnene žbuke i vapneno vezne žbuke.

Allcat : voda 1:3 - Za zaštitu cementno plemenite fasadne žbuke preporučljivo dva premaza;

Kao aditiv za cement, žbuke i mase za fugiranje.

Allcat : voda 1:4 - Kao aditiv za glet mase.

Nerazrijeđen Allcat - Za hidrofobiranje plinobetona i gipsa te kao protuprašni premaz;

Kao zaštitni premaz nanosi se u jednom ili više slojeva, ovisno o upojnosti podloge.

Sljedeći sloj nanosi se na prethodno osušeni.

Potrošnja: Ovisi o načinu upotrebe.

HOS kategorija i granična vrijednost: A(g), 30 g/l; maks. 15 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 mjeseci.