



## MAZIVA

## TEHNIČKI PODACI

### SIM 80

**SIM 80** je sintetsko mazivo i brtviло које се примјенjuје у аутомобилској индустрији, металопрерадиваčкој индустрији, нафтој и петрокемијској индустрији, ремонтој дјелатности, као и за широку потрошњу.

#### PODRUČJE PRIMJENE

**SIM - 80** se upotrebljava за подмазivanje и бртвљење разних вентила, засуна, reduktora, врата на коморним пећима, карбуратора, славина, pumpi, корита мотора, куćišta osovina, глава мотора, komparatora, aksijalnih ležajeva na парним засунима i sl. Pogodan je također kao hermetik за металне површине у контакту с гумом и другим бртвилима.

#### NAČIN UPOTREBE

**SIM 80** може се наносити мазаликом или одговарајућим другим прибором, на чисту и суху површину.

#### FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA

	GRANIČNE VRIJEDNOSTI	NORMA
Radna penetracija, mm/10	265 - 295	ASTM D 1403
NLGI	2	ASTM D 217
Temperatura kapanja, °C	min. 300	ASTM D 2265
Izdvajanje ulja, % težina	max. 5	I. P. 121
Korozija Cu pločica, 3h/100°C	prolaz	ASTM D 4048
Otpornost na gorivo, % težina	max. 5	FTMS 791 B
Otpornost na vodene otopine	pass	FTMS 791 B
Temperaturno područje	-30 °C to +250 °C	
Izgled	svjetla homogena pasta	

#### MJERE ZAŠTITE

Posebne информације о производу vezano за сastav i odgovarajuće sigurnosne mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

#### ROK TRAJNOSTI

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

#### PAKIRANJE

Plastične posude: 100 g, 1 kg, 20 kg

REV1