



## PARQUET T56

### DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA DRVENE PODOVE

2-komponentno poliuretansko ljepilo, bez vode u sastavu, specifično za lijepljenje svih vrsta drvenih podova na cementne podlove.

#### UPOTREBA: PRIPREMA PODLOGE

Uvijek provjerite podlogu i vlažnost drva odgovarajućim instrumentima. Vlaga podloge mora biti mjerena na dubini (otprilike 2-3 cm) koristeći karbidni higrometar kako bi se isključila prisutnost jako higroskopskih tvari (poput kamena plovučca, vermikulita i sl.) koje naknadno mogu ispustiti znatne količine vlage što može uzrokovati bubrenje drveta. Nemojte nanositi na podlogu koja nije zaštićena od bubrenja zbog vlage (uvijek izolirajte odgovarajućom parnom branom). Podlove koje su tanke ili se praše, prije nanošenja ljepila moraju biti konsolidirane koristeći adekvatan Recoll PRAJMER (PU, POLY ECO, PS/39), koji osigurava savršenu prionjivost ljepila za podlogu (vidi Tehničke listove navedenih prajmera). Ne koristiti u prostorijama koje se nemogu prozračiti. Ne koristiti u prostorijama u kojima zidovi i plafon nisu potpuno suhi.

#### NANOŠENJE

Prije upotrebe proizvod mora biti temperiran na temperaturu prostorije u kojoj će se koristiti. Ulići PARQUET T56 komponentu "B" u kantu PARQUET T56 komponente "A" i miješati električnim mješaćem dok se ne dobije homogena jednolična masa. Tako pripremljena masa se nanosi sa nazubljenom lopaticom br. 5 na podlogu koja mora biti čvrsta, suha, čista, bez ikakvih odvajajućih dijelova poput ostataka boja, prašine, voska i sl. Proizvod se ne razrjeđuje. Prije lijepljenja, uvijek provjeriti da je vlaga podloge <2% (<0.5% anhidritne). Temperatura prostora mora biti od 15 do 25°C, relativna vlažnost zraka <75%. Uvijek koristiti adekvatnu zaštitnu opremu. Uvijek najprije proučiti Sigurnosno-Tehnički list proizvoda koji je potrebno zatražiti prilikom kupnje.

#### NAPOMENA

Ovo ljepilo prikladno je za lijepljenje parketa na podove sa podnim grijanjem. Prikladno je za upotrebu od strane stručnih izvođača radova koji su osjetljivi na epoksi smolu ili amine.

#### TEHNIČKI PODATCI :

Izgled:	pasta
Viskozitet (@20°C; Brookfield):	50000 – 170000
Prosječna potrošnja (g/m <sup>2</sup> ):	1000 – 1400
Vrijeme upotrebe (minuta):	cca. 90
Temperatura za nanošenje (°C):	+15 do +25
Prohodno nakon (dana) :	1 – 2 (zavisno o temperaturi prostorije)
Brušenje nakon (dana):	3 – 7 (zavisno o temperaturi prostorije)
Alat za nanošenje:	Nazubljena lopatica br. 5
Čišćenje alata:	RAZRJEĐIVAČ SE, dok je proizvod još svjež
Odstranjivanje proizvoda:	PULITORE PR, dok je proizvod još svjež
Rok uporabe (mjeseci):	6, skladišteno na temperaturi +5°C do +25°C

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242



ADESIVI **RESINE**  
VERNICI

Zbrinjavanje otpada:

Pakiranje:

Ograničenja uporabe:

Sukladno lokalnim i nacionalnim zakonima

10 kg kanta (9,2 kg komponenta A + 0.8 kg komponenta B)

Ne nanositi na keramičke podove

Ne nanositi u vlažnim prostorima

Ne nanositi bočno na letvice

Uvijek koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu

Pri uporabi prozračivati prostorije izbjegavajući propuh

Osigurajte i uvjerite se da je temperatura proizvoda tijekom nanošenja 20°C.

**RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.** jamči da su ovdje navedene informacije dane kao najbolje prema svom iskustvu i tehničkom i znanstvenom znanju, ali tvrtka ne može preuzeti ikakvu odgovornost za rezultate dobivene ovim proizvodima, jer su uvjeti primjene izvan naše kontrole. Preporučamo da uvijek najprije provjerite prikladnost proizvoda. Ovaj Tehnički list otkazuje i zamjenjuje sve prethodne.

**RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.**

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242