



ADESIVI RESINE
VERNICI

TEHNIČKI LIST

ACQUALUX SPECIAL 1K

JEDNOKOMPONENTNI LAK

SUPERMAT - MAT – POLUSJAJNI – SJAJNI

Inovativni lak na vodenoj bazi koji se jednostavno nanosi na drvene podove. Stvara prozirni film koji drvetu ostavlja nepromijenjeni prirodni izgled i boju.

PRIPREMA POVRŠINE

Drveni pod mora biti vrlo gladak, pokitan i pobrušen brusnim papirom ili platnom granulacije 150 - 180, bez dijelova kontaminiranih uljem, voskom ili silikonom. Drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 8% i 12%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Nakon brušenja s površine je potrebno ukoniti prašinu najprije usisavačem, a zatim i brisanjem antistatičnom krpom.

NANOŠENJE

Osigurati da se proizvod temperira na temperaturu prostorije u kojoj će se upotrijebiti. Dobro protresite proizvod. Profiltrirajte proizvod prije uporabe. Ravnomjerno nanositi prvi sloj sa valjkom ili kistom. Nakon 12 sati pri standardnim uvjetima pobrusiti prvi sloj brusnim papirom granulacije 220. Dobro otprašiti pobrušenu površinu najprije sa usisavačem, a zatim i sa antistatičnom krpom. Nanijeti drugi sloj. Ukoliko je potrebno, a u zavisnosti od upojnosti drveta, nanijeti i treći sloj nakon međuslojnog brušenja i otprašivanja kao i prije drugog sloja. Drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 8% i 12%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu osobnu opremu. Uvijek prije upotrebe proučiti Sigurnosno-tehnički list.

TEHNIČKI PODACI (u standardnim uvjetima):

IZGLED:	mliječno-bijela tekućina
VISKOZNOST (@20°C; FORD #4):	20 – 30
SUHA TVAR (%):	27 – 33
PROSJEČNA POTROŠNJA (G/M ²):	80 – 100
SUHO NA PRAŠINU (MINUTA):	60 – 70
PROHODNO NAKON (SATI):	24
PUNO OPTEREĆENJE NAKON (DANA):	7
NANOŠENJE PRI TEMPERATURI (°C):	+15 do +25
ALAŽ ZA NANOŠENJE:	Valjak, kist
ČIŠĆENJE ALATA:	Vodom, dok je proizvod još neotvrdnut
SKLADIŠTENJE (MJESECI):	6
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA:	+5°C do +25°C
ODLAGANJE OTPADA:	Odlaganje otpada u skladu sa zakonom
PAKIRANJE:	10 l kutija (2 kom 5 l kanistera)
OGRANIČENJA UPOTREBE:	Ne nanositi u vlažnim prostorima. Apsolutno izbjegavati temperature smrzavanja. Uvijek koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Osigurajte da je temperature proizvoda 20°C prija nanošenja. Nanošenje vršiti u prozračnim prostorijama, izbjegavajući propuh. Vodena baza.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

PREPORUČENI SUSTAVI NANOŠENJA:

Sustav: 2-3 sloja ACQUALUX SPECIAL 1K

PRIPREMA POVRŠINE

Drveni pod mora biti vrlo gladak, pokitan i pobrušen brusnim papirom ili platnom granulacije 150 - 180, bez dijelova kontaminiranih uljem, voskom ili silikonom. Drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 8% i 12%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Nakon brušenja s površine je potrebno ukoniti prašinu najprije usisavačem, a zatim i brisanjem antistatičnom krpom.

NANOŠENJE

Osigurati da se proizvod temperira na temperaturu prostorije u kojoj će se upotrijebiti. Dobro protresite proizvod. Profiltrirajte proizvod prije uporabe. Ravnomjerno nanositi prvi sloj sa valjkom ili kistom. Nakon 12 sati, pri standardnim uvjetima, pobrusiti prvi sloj brusnim papirom granulacije 220. Dobro otprašiti pobrušenu površinu najprije sa usisavačem, a zatim i sa antistatičnom krpom. Nanijeti drugi sloj. Ukoliko je potrebno, a u zavisnosti od upojnosti drveta, nanijeti i treći sloj nakon međuslojnog brušenja i otprašivanja kao i prije drugog sloja. Drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 8% i 12%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu osobnu opremu. Uvijek prije upotrebe proučiti Sigurnosno-tehnički list.

Sustav: 1 sloj ACQUAFOND SPECIAL + 2 sloja ACQUALUX SPECIAL 1K

PRIPREMA POVRŠINE

Drveni pod mora biti vrlo gladak, pokitan i pobrušen brusnim papirom ili platnom granulacije 150 - 180, bez dijelova kontaminiranih uljem, voskom ili silikonom. Drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 7% i 11%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Nakon brušenja s površine je potrebno ukoniti prašinu najprije usisavačem, a zatim i brisanjem antistatičnom krpom.

NANOŠENJE

Osigurati da su svi proizvodi temperirani na temperaturu prostorije u kojoj će se upotrijebiti. Protresti pa profiltrirati proizvode prije nanošenja. Ravnomjerno nanositi prvi sloj proizvodom ACQUAFOND SPECIAL sa valjkom ili kistom. Nakon 12 sati nanijeti drugi sloj proizvodom ACQUALUX SPECIAL 1K bez prethodnog brušenja prvog sloja. Nakon 12 sati pobrusiti površinu drugog sloja papirom granulacije 220. Potpuno otprašiti najprije usisavanjem, a zatim i brisanjem površine antistatičkom krpom. Nanijeti treći sloj proizvodom ACQUALUX SPECIAL 1K.

Proizvođač RECOLL INTERNATIONAL srl garantira da su informacije na ovom Tehničkom listu dane u najboljoj namjeri, prema iskustvu i tehničko-naučnom znanju; međutim, nije odgovoran za karakteristike proizvoda i rezultat njegove uporabe kada uvjete prilikom uporabe nije moguće kontrolirati. Svakako se preporuča uvijek najprije potvrditi sukladnost proizvoda konkretnoj uporabi tako da se napravi test proba. Tehnički list izdanje 2016. god. Ovaj Tehnički list poništava bilo koji prethodni Tehnički list za isti proizvod.

Distributer za Republiku Hrvatsku:



BAČELIĆ d.o.o., Av. V. Holjevca 54, 10 010 Zagreb

www.bacelic.hr

Proizvođač:

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242