



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## TEHNIČKI LIST

### PRIMER PU

#### UČVRŠĆUJUĆI TEMELJNI PREMAZ I PROTUVLAŽNA BRANA

Konsolidirajući 1-komponentni premaz na bazi poliuretana za cementne estrihe; za blokiranje zaostale vlage (do 4% (CM)) u podovima i zidovima. Kada se koristi samo kao protuprašni premaz po potrebi se može razrijediti. Kada se koristi kao blokator vlage u podlozi ne razrjeđuje se. Dodajući fini kvarcni pijesak u proizvod i miješajući moguće je napraviti sintetički mort za popravke manjih pukotina i rupa u estrisima. Preporučamo uvijek napraviti najprije test na manjoj površini. Za ljepljenje na pripremljenu podlogu uvijek koristiti Recoll ljepila: PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T/56 or SILANBLOK SM.

#### PRIPREMA PODLOGE

Uvijek najprije provjeriti vlažnost podloge sa kvalitetnim preciznim uređajima za tu namjenu. Podloga koja će se tretirati mora biti kompaktna i bez otpadajućih i/ili dijelova koji se odvajaju. Bilo kakve pukotine ili rupe na podlozi najprije treba tretirati (ispuniti) sa pastoznom smjesom PRIMER PU i finog kvarcnog pijeska.

#### NANOŠENJE

Osigurajte da je temperatura proizvoda 20°C prije upotrebe. Prva ruka PRIMER PU-a treba biti nanešena izdašno sa četkom ili valjkom. Ostaviti da se suši najmanje 3 - 4 sata sa temperature prostorije između 20 - 25 °C and 60 – 70 % relativne vlažnosti zraka (drugačiji uvjeti mogu rezultirati ne optimalnim ishodom). Nanijeti drugu ruku PRIMER PU-a u normalnoj debljini nanosa kako proizvod ne bi ostao neotvrdnut predugo na površini. Ukoliko je potrebno, nanijeti i treću ruku. Ukoliko želimo postići maksimalnu prionjivost ljepila za podlogu, po posljednjem sloju PRIMERA PU posipati rijedak sloj finog kvarcnog pijeska dok je PRIMER PU još svjež neotvrdnut. Nakon što se sloj sa posipanim kvarcnim pijeskom osušio i otvrdnuo obavezno četkom, metlom ili sl. alatom ukloniti sav višak pijeska koji se nije zalijepio za podlogu. Temperatura prostorije mora biti od 15 do 25°C, relativna vlažnost zraka ne više od 75%. Uvijek koristiti adekvatnu osobnu zaštitnu opremu i odjeću. Prije korištenja konzultirati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

#### NAPOMENA

Osigurajte da je primjenjena adekvatna parna brana. Nesmije proteći više od 12 sati između nanošenja dvije ruke proizvoda PRIMER PU, u suprotnom prionjivost između slojeva neće biti zadovoljavajuća.

#### TEHNIČKI PODACI:

Izgled:	gusta tekućina
Viskozitet pri 20°C:	15 – 30
Prosječna potrošnja (g/m <sup>2</sup> ):	200 – 300
Vrijeme uporabe (minuta):	50 – 60
Prohodno nakon (sati)	:6- 8
Potpuno otvrdnuto nakon (dana):	1 – 3
Temperatura nanošenja (°C):	+15 do +25
Alat za nanošenje:	Valjak, kist, četka
Razrjeđivanje:	RAZRJEĐIVAČ S124, najviše 30% (omjer 1 : 0,30)
Čišćenje alata:	RAZRJEĐIVAČ SE, dok je proizvod još svjež, nestvrdnut
Uklanjanje proizvoda:	RAZRJEĐIVAČ SE, dok je proizvod još svjež, nestvrdnut
Skladištenje (mjeseci):	6 na temperaturi od +5°C do +25°C
Odlaganje:	u skladu sa zakonom, na lokalno odlagalište boja i lakova
Pokiranje:	10 kg

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242



## ADESIVI RESINE VERNICI

Ograničenja za upotrebu:

Koristiti samo Recoll ljepila PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T/56 or PARQUET W4/SM Zapaljiv proizvod. Prozračivati proctor prilikom korištenja izbjegavajući propuh. Uvijek koristiti adekvatnu opremu i odjeću za zaštitu na radu. Na upotrebljavati u vlažnim prostorima. Osigurati temperature proizvoda od 20°C prilikom upotrebe.

Proizvođač RECOLL INTERNATIONAL srl garantira da su informacije na ovom Tehničkom listu dane u najboljoj namjeri, prema iskustvu i tehničko-naučnom znanju; međutim, nije odgovoran za karakteristike proizvoda i rezultat njegove uporabe kada uvjete prilikom uporabe nije moguće kontrolirati. Svakako se preporuča uvijek najprije potvrditi sukladnost proizvoda konkretnoj uporabi tako da se napravi test proba. Tehnički list izdanje 2017. god. Ovaj Tehnički list poništava bilo koji prethodni Tehnički list za isti proizvod.



Distributer za Republiku Hrvatsku:



BAČELIĆ d.o.o., Av. V. Holjevca 54, 10 010 Zagreb  
[www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr)

Proizvođač:

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.  
Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy  
Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196  
[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242