



ADESIVI RESINE
VERNICI

TEHNIČKI LIST

ACQUAFOND SPECIAL

Jednokomponentni akril-poliuretanski temeljni premaz za drvene podove na bazi vode. Idealan kao prvi premaz u sustavu lakiranja vodenim lakovima.

PRIPREMA POVRŠINE

Drveni pod mora biti vrlo gladak, pokitan i pobrušen brusnim papirom ili platnom granulacije 150 - 180, bez dijelova kontaminiranih uljem, voskom ili silikonom. Drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 8% i 12%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Nakon brušenja s površine je potrebno ukoniti prašinu najprije usisavačem, a zatim i brisanjem antistatičnom krpom.

NANOŠENJE

Osigurati da se proizvod temperira na temperaturu prostorije u kojoj će se upotrijebiti. Dobro protresti proizvod u zatvorenoj ambalaži prije upotrebe. Nanositi jednakomjerno sa valjkom ili kistom. Nakon otprilike 12 sati, pri standardnim uvjetima, po potrebi se može nanijeti drugi sloj, bez međuslojnog brušenja. Obavezno drvena površina na koju će se nanositi proizvod mora biti suha, sa vlagom u sastavu između 8% i 12%. Temperatura prostorije mora biti između 15 i 25°C i relativna vlažnost zraka ne veća od 75%. Uvijek koristiti zaštitne rukavice. Uvijek prije upotrebe proučiti Sigurnosno-tehnički list.

TEHNIČKI PODACI (pri standardnim uvjetima):

IZGLED:	mlječno-bijela tekućina
VISKOZNOST (@20°C; FORD #4):	12 – 18
SUHA TVAR (%):	25 – 30
PROSJEĆNA POTROŠNJA (G/M2):	80 – 100
SUHO NA PRAŠINU (MINUTA):	90 – 120
PROHODNOST NAKON (SATI):	12
TEMPERATURA ZA NANOŠENJE (°C):	+15 - +25
ALAT ZA NANOŠENJE:	Valjak, kist
ČIŠĆENJE ALATA:	Vodom, dok je proizvod još nestvrdnut
SKLADIŠTENJE (MJESECI):	6
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA:	od +5°C do +25°C
ODLAGANJE OTPADA:	U skladu sa lokalnim i nacionalnim zakonima
PAKIRANJE:	10 l kutija (2 kanistera po 5 l)
OGRANIČENJA PRI UPORABI:	Ne brusi se

Apsolutno izbjegavati temperature smrzavanja. Zbog velike različitosti ponude vrsta drveta preporuka je napraviti probu kako bi vidjeli mogući utjecaj na boju drveta. Ne nanositi u vlažnim prostorima. Izbjegavati propuh. Osigurati da je proizvod temperiran na 20°C prije nanošenja. Uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu osobnu opremu. Vodena baza.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Proizvođač RECOLL INTERNATIONAL srl garantira da su informacije na ovom Tehničkom listu dane u najboljoj namjeri, prema iskustvu i tehničko-naučnom znanju; međutim, nije odgovoran za karakteristike proizvoda i rezultat njegove uporabe kada uvjete prilikom uporabe nije moguće kontrolirati. Svakako se preporuča uvijek najprije potvrditi sukladnost proizvoda konkretnoj uporabi tako da se napravi test proba. Tehnički list izdanje 2016. god. Ovaj Tehnički list poništava bilo koji prethodni Tehnički list za isti proizvod.

Distributer za Republiku Hrvatsku:



BAČELIĆ d.o.o., Av. V. Holjevca 54, 10 010 Zagreb
www.bacelic.hr

Proizvođač:

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.
Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy
Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it
PIVA 03412200242