


# TEHNIČKI LIST

weber.col flex



## Poboljšano elastično ljeplilo za zahtjevne radove.

Razred: C2TES1

### Prednosti proizvoda

- za unutarnje i vanjsko lijepljenje pločica do formata 60cmx60cm
- poboljšano ljeplilo sa visokom moću lijepljenja
- otporno na smrzavanje
- smanjeno puzanje
- povećano otvoreno vrijeme
- za lijepljenje pločica na podno grijanje
- za lijepljenje keramike na keramiku
- za primjenu u bazenima

### O PROIZVODU

weber.col flex je poboljšano elastično cementno ljeplilo, namjenjeno za najzahtjevnija lijepljenja svih vrsta keramičkih pločica, granitgresa, klinkera, prirodnog i umjetnog kamena te mozaika svih veličina i dimenzija na unutarnjim i vanjskim zidnim i podnim površinama. Primjereno za lijepljenje na sve vrste žbuka, cementni i anhidridni estrih, gips-kartonske i ostale mineralne podlove. Nije primjereno na lijepljenje na drvo i metal.

weber.col flex ljeplilo sa poboljšanjem otvorenim vremenom i smanjenim puzanjem je zbog svoje visoke elastičnosti, prijonjivosti i mehaničke otpornosti primjereno za lijepljenje keramike na keramiku, sistema podnog grijanja, te ostale podlove sa visokim kriterijima lijepljenja (bazeni, terase, dvorišta, pravonice i slično) ali i za stambene i javne prostore.

otvoreno vrijeme	>30 min
potrošnja	3 do 5 kg/m <sup>2</sup>
uporabljivost pripremljene smjese	cca 6 sati
temperaturni uvjeti nanošenja	+5 do +30 °C
fugiranje zidnih površina	nakon 12 sati
fugiranje podnih površina	nakon 24 sati
puna opteretivost	nakon 14 dana

Vrijednosti navedene u tehničnom listu, su izmjerene pri +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka. Više temperature vrijednosti relativno snižuju, niže pak vrijednosti povećavaju.

### POTROŠNJA

3 - 5 kg/m<sup>2</sup>

### PRIPRAVA

Priprema podlove

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista , primjereno nosiva, bez prašine, bez ulja od oplata, bez starih nenosivih slojeva boja i lakova. Slabe estrije i cementno mljeko obavezno obrusite. Neravne podne podloge prethodno izravnajte sa odgovarajućim weber podnim izravnalnim masama. Prije polaganja provjerite upojnost podloge i upotrijebite odgovarajući osnovni premaz.

Pri pripremi podloge uzeti u obzir relevantne građevinske norme.

## **IZVEDBA**

Ljepilo razvucite po podlogi sa nehrđajućom nazubljenim gleterom u odgovarajućoj debljini (3 do 5 mm). Postupak više puta ponovite kako bi postigli optimalno pokrivanje podloge te u potpunosti iskoristili otvoreno vrijeme ljepila.

Pripravljenu smjesu uporabite u periodu od 8 sati!

## **UVJETI IZVEDBE**

Temperatura podloge i zraka pri izvedbi +5°C do +25°C. Ljepilo ne nanosite na smrznutu podlogu ili podlogu koja se otapa ili može smrznuti u sljedećih 24 sata. U vrućim i vjetrovitim danima je potrebno poroznu podlogu navlažiti sa vodom.

Izbjegavajte radove na direknom osunčenju i pri opasnosti od kišnjenja površina.

## **PAKIRANJE**

Vreća od 25 kg / paleta 1200 kg

## **SKLADIŠTENJE**

Do 12 mjeseci u orginalnoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

## **OPĆI UVJETI**

Društvo Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. preuzima odgovornost za kvalitetu svojih proizvoda u okviru općih uvjeta prodaje i isporuke. Zbog velikih razlika u vremenskim i drugim uvjetima izvedbe, gornje upute valja shvatiti kao opće smjernice, bez jamstva za izvedbu. Uzmite u obzir i službene smjernice, normative i podatke iz tehničkih listova. Podaci u gornjim uputama nas ne obvezuju. Shvatite ih kao preporuke sastavljene u trenutku najnovijeg stanja tehnologije izvedbe. Pretpostavljamo da je izvođač upoznat s izvedbenim tehnikama pojedinačnih komponenti. Navedeno nas ni u čemu ne obvezuje.