

ULTRACARE FUGA FRESCA

Polimerna boja za osvježavanje boje fuga na cementnoj osnovi između keramičkih pločica



PODRUČJE PRIMJENE

UltraCare Fuga Fresca je gotova boja za unutarnju primjenu koja se brzo i lako nanosi za obnovu, osvježavanje ili promjenu boje fuga na cementnoj osnovi između keramičkih pločica.

Primjeri primjene

UltraCare Fuga Fresca se koristi za uklanjanje nepravilnosti boje u fugama uzrokovanih, npr. nepravilnom ugradnjom mase za fugiranje ili za uklanjanje mrlja koje nastaju tijekom upotrebe.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UltraCare Fuga Fresca je boja na osnovi akrilnih polimera u vodenoj disperziji, koja zahvaljujući svojim specijalnim karakteristikama i odličnom svojstvu prekrivanja, osigurava jednoličnu boju fuga, manju upojnost vode te lakše čišćenje.

PREPORUKE

- Ne koristite je na vanjskim površinama ili na površinama koje su u stalnom kontaktu s vodom (bazeni za plivanje, rezervoari itd);
- Ako se proizvod koristi na podovima od terakote ili na materijalima od kamena s poroznom i upojnom površinom, mora se nanositi samo na fuge kako biste izbjegli bojanje pločica.
- Nanesite proizvod na cementne fuge koje su potpuno sazrele (vrijeme vezanja ovisi o vrsti cementne mase za fugiranje).
- Ne koristite na epoksi fugirnim masama ili na dilatacijskim spojevima zapunjenim proizvodima na osnovi silikona ili poliuretana.
- Ne koristite **UltraCare Fuga Fresca** za učvršćivanje drobljivih fuga ili na fugama sa slabom mehaničkom čvrstoćom koja je nastala zbog neadekvatne hidratacije.
- Ako je razlika između originalne boje fuga i nove boje prevelika, možda će biti potrebno nanijeti više od jednog sloja.

POSTUPAK PRIMJENE

Nanošenje iz tubice

Protresite tubicu prije upotrebe. Otvorite poklopac i nanesite proizvod tako da lagano pritisnete aplikator sa spužvicom na površinu fuge koja mora biti čista, bez prašine i nevezanih dijelova, plijesni i naslaga kamenca. Pričekajte nekoliko minuta da se nanoseni proizvod osuši. Zatim vlažnom spužvom uklonite tragove proizvoda s rubova pločica. Nakon upotrebe, dobro isperite aplikator sa spužvicom.

Nanošenje iz posude

Proizvod je već pripremljen za upotrebu.

Dobro promiješajte proizvod u posudi prije nanošenja. Kistom nanesite proizvod na površinu fuga koje moraju biti čiste i bez nevezanih dijelova, plijesni i naslaga kamenca. Pričekajte nekoliko minuta dok se proizvod nanosen na fuge ne osuši. Nakon toga vlažnom spužvom uklonite tragove proizvoda s rubova pločica.

ZBOR BOJA

Proizvod je dostupan u 40 boja prema MAPEI karti fuga.

POTROŠNJA

Ovisno o veličini pločice i fuga.

PAKIRANJE

Posude od 1 kg i tubice od 160 g.

SKLADIŠTENJE

Proizvod ima rok trajanja 24 mjeseca u originalno zatvorenoj ambalaži u suhom prostoru. Zaštite od smrzavanja.

UPUTE O SIGURNOSTI KOD PRIPREME I PRIMJENE

Za upute o sigurnoj upotrebi našeg proizvoda pogledajte posljednju verziju Sigurnosnotehničkog lista, dostupnog na našoj stranici www.mapei.com.

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipične vrijednosti)

OPIS PROIZVODA	
Konzistencija:	gusta tekućina
Boja:	dostupno u 40 boja
Gustoća:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Sadržaj suhe tvari:	62%
Viskoznost prema Brookfieldu:	8 mPa·s (vreteno 6 – 10 okr/min)
Sposobnost prekrivanja (raspon kontrasta):	96,93
Određivanje otpornosti na prašinu (UNI 10792):	ΔE^* 0,27
Otpornost na abraziju (DIN 53778):	> 10000 ciklusa
Otpornost na atmosferilije (ASTM G155), ciklus 1:	ΔE^* 0,04
Temperatura za rad:	od +5°C do +35°C
Prohodnost:	2 sata
Vrijeme čekanja prije stavljanja obojane površine u kontakt s vodom:	24 sata

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke koje se nalaze u opisu ovog proizvoda rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primjeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod moraju prethodno provjeriti odgovara li predviđenoj primjeni. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Važeća verzija Tehničkog lista dostupna je na stranici www.mapei.com

PRAVNE NAPOMENE

Sadržaj ovog tehničkog lista (dalje u tekstu: TL) može se kopirati u drugi dokument povezan s projektom, no dobiveni dokument ne smije nadopuniti ili zamijeniti zahtjeve iz TL-a koji su bili na snazi u vrijeme primjene MAPEI proizvoda.

Najnoviji TL možete preuzeti s naše web stranice www.mapei.com.

BILO KOJA PROMJENA RIJEČI ILI ZAHTJEVA SADRŽANIH ILI IZVEDENIH IZ OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJU ODGOVORNOST TVRTKE MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca

100	BIJELA	
103	MJESEČEVO BIJELA	
111	SREBRNO SIVA	
123	ANTIČKI BIJELA	
112	SREDNJE SIVA	
113	CEMENTNO SIVA	
114	ANTRACITNA	
127	ARKTIČKI SIVA	
110	MANHATTAN 2000	
187	BOJA LANA	
176	ZELENOSIVA	
174	TORNADO	
125	KAMENO SIVA	
119	LONDON SIVA	
163	LILA	
168	CERULEAN	
167	NEBESKO PLAVA	
169	ČELIČNO PLAVA	
172	TAMNO PLAVA	
177	BOJA KADULJE	
130	JASMIN	
131	VANILIJA	
137	KARIBI	
132	BEŽ 2000	
138	BOJA BADEMA	
141	KARAMELA	
142	SMEĐA	

189	SPELT	
133	BOJA PIJESKA	
134	BOJA SVILE	
188	BOJA BISKVITA	
135	BOJA ZLATNE PRAŠINE	
152	BOJA SLADIĆA	
144	ČOKOLADA	
149	BOJA VULKANSKOG PIJESKA	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	BOJA BLATA	
120	CRNA	
150	ŽUTA	

Napomena: Prikazane boje su informativne, mogu odstupati od stvarnih boja zbog ograničenja tiska.

11009-2-2023-hr

Svako reproduciranje tekstova, fotografija i ilustracija koje su ovdje objavljene je zabranjeno i sudski će se progoniti

