

# WALL CREAM

BOJA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE SA VISOKOM POKRIVNOŠĆU

cod. 4550502

## OPIS

WALL CREAM je boja za unutarnje radove, visoke paropropusnosti, koju karakterizira vrlo dobra pokrivna moć i dilatacija.

WALL CREAM je boja koja je formulirana izričito za profesionalnu upotrebu, jer daje veoma dobre rezultate sa prihvatljivim troškom.

WALL CREAM je vrlo jednostavna za nanošenje, te pogodna za unutarnje radove kao na primjer: kuhinje, kupatila i sl.

## POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke.
- Betonske podloge.
- Gips i gipsane ploče.
- Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti.
- Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti.

Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod "PRIPREMA PODLOGE".

Ne smije se nanositi na sviježe podloge.

## TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: Vinilna veziva u vodenoj disperziji.
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1:  $1,75 \pm 0,05$  kg/l
- Viskozitet pri pakiranju UNI 8902: 45000 – 50000 cps pri temperaturi od 30°C (rotacioni viskozimetar Brookfield)
- Sušenje (pri 25 °C i 65% di R.V.): na dodir 30 min.; nanošenje drugog sloja nakon 5 sati.

## PRIPREMA PODLOGE

Nove podloge:

- Nanijeti jedan sloj akrilne emulzije IDROFIS, razrijeđenog sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti WALL CREAM prema uputama koje su opisane u Uputstvu za nanošenje.

Stare podloge:

- Potpuno odstraniti pljesan, izoljavanja, stare neprijanjajuće slojeve boje, prašinu i sl. Po potrebi pregletati površinu.
- Nanijeti jedan sloj akrilne emulzije IDROFIS, razrijeđenog sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti WALL CREAM prema uputama koje su opisane u Uputstvu za nanošenje.

\*(Razrijeđivanje akrilne emulzije i količina koju je potrebno nanijeti ovise o upojnosti podloge, te ih treba primjeniti sa prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno – (pogledati odgovarajući tehnički list).

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:  
Temperatura okoline: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relativna vlaga okoline: <75%

Temperatura podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: kist, valjak, prskalice.
- Broj slojeva: najmanje dva sloja.
- Razrijeđivanje: prvi sloj 70 - 75%; drugi sloj 40 - 50% Ssa vodom
- Kod nanošenja prskalicom razrijeđivanje je promjenjivo u odnosu na upotrebenu prskalicu i tlak.
- Čišćenje alata: sa vodom neposredno nakon upotrebe
- Prosječna potrošnja: 8-10 m<sup>2</sup> /l za svaki sloj kod nanošenja na glatke i srednje upojne podloge. Preporuča se definiranje potrošnje prethodnom probom za specifične podloge.

## NIJANSIRANJE

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja. Proizvod se može tonirati i sa BRAVOCASA TINTE COLORANTI (samo za pastelne tonove), te COLORADO pigmentima.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)

Kat. A/a: mat boje za zidove i stropove (gloss≤25@60°)  
(baza voda): 30 g/l (2010)

Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*