



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Blokator mrlja & temeljni premaz

- Prekriva mrlje od grafita, masnoće, hrđe, tanina
- Inhibitor korozije, idealan za novi metal
- Prianja na većinu podloga bez pjeskarenja i brušenja
- Brzo sušenje

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

OPIS

Univerzalni akrilni premaz za blokiranje mrlja na bazi vode i temeljni premaz.

PREPORUČENA UPOTREBA

Proizvod se može nanositi na unutarnje i vanjske zidove, stropove, vrata, obloge, temelje, ograde i povezane površine koje se mogu bojati. Bulls Eye 1-2-3 prijanja na drvo, žbuku, beton, sjajne emajle, lesonit, staklo i pločice. Premaz protiv hrđe na željeznim ogradama, čeličnim okvirima, cijevima itd. Otporan je na rast plijesni na osušenom filmu u vlažnom okruženju. Otporan na podloge sa visokim pH (do 12,5) uključujući; žbuku, izliveni beton, betonski blok i štukature. Brtvi porozne površine i zadržava većinu mrlja u temeljnom filmu (grafiti, mast, hrđa, tanin cedra i sekvoje, kreozot i mrlje od asfalta). Neke mrlje mogu zahtijevati drugi sloj.

Unutarnje podloge: nove ili prethodno obojene gips-kartonske ploče, osušena žbuka, cement, lijevani beton, betonski blok, štukature, drvo (bor, jela, breza, hrast i šperploča), aluminij, željezo, čelik i pocinčani metal, PVC, sjajni laminati i ostale unutarnje površine. Vanjske podloge: preporučuje se za sve vrste drva (novi ili prethodno obojeni bor, cedar, sekvoja, šperploča i drvo tretirano pritiskom), lesonit, metal (aluminij, čelik, željezo i pocinčani metal), PVC, stakloplastike, zidovi (štukatura, betonski blok, lijevani beton i cigla).

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm ³):	1,26
Stupanj sjaja:	Saten
Stupanj sjaja pri 60°:	Saten: 23%
Suha tvar težinski:	50,5%
Suha tvar volumno:	34%

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	30 minuta
Suho za premazivanje:	1 sat
Potpuno suho:	7 dana

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

80 - 110 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

30 - 40 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

9 - 12 m²/l

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Površine trebaju biti čiste, suhe, zdrave i očišćene od prašine, prljavštine, prekomjerno kredastog materijala, prljavštine, masnoće, ulja, voska, plijesni, ljepila za tapete ili bilo koje kontaminacije koja može ometati prijanjanje. Ako niste sigurni, uvijek operite površinu kućnom otopinom amonijaka i vode ili odgovarajućom otopinom za čišćenje. Uklonite sve saboprijanjajuće premaze. Izbrusiti bilo koje rubove preostalih slojeva boje zaglađujući ih s površinom. Lagano izbrusite izloženo vanjsko drvo brusnim papirom granulacije 80 do 100 kako biste uklonili labava ili oštećena drvena vlakna. Pokušajte prvo ukloniti postojeće mrlje pranjem, brušenjem, struganjem itd. Uklonite plijesan odgovarajućim sredstvom protiv plijesni kao što je Rust-Oleum FK 111.

Uklonite hrđu i očistite metalne i nove pocinčane podloge odgovarajućim sredstvom za čišćenje kao što je Rust-Oleum ND14. Na drvetu prvo premažite čvorove sa Zinsser® B-I-I-N Primer-Sealer-om prije temeljnog premaza cijele površine s Bulls Eye 1-2-3.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Dobro promiješati prije i tijekom nanošenja.

UVJETI PRIMJENE

Nanesite kada je temperatura zraka i površine između 10 i 32°C i relativna vlažnost između 10 i 70%. Sadržaj vlage u podlozi ne smije prelaziti 12%.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: ČETKA

Koristite četku / kist s najlonskom, poliesterskom ili sintetičkom dlakom. Ne razrjeđivati.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: VALJAK

Koristite valjak s najlonskim, poliesterskim ili sintetičkim nitima. Ne razrjeđivati.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: BEZZRAČNO ŠPRICANJE (AIRLESS)

Mlaznica: 0,015-0,017 inča. Pritisak: 140-175 bar. Ne razrjeđivati.

NANOŠENJE I RAZRJEDIVANJE: ZRAČNO ŠPRICANJE

Razrijediti s najviše 10% vode. Pritisak: 2 - 4 bara.

ČIŠĆENJE ALATA

Topla voda.

NAPOMENE

Bulls Eye 1-2-3 nije namijenjen za blokiranje teških mrlja od vode ili za nanošenje na podove, palube, krovne površine ili bilo koju površinu koja je podložna uranjanju ili dugotrajnom kontaktu s vodom.

Bulls Eye® 1-2-3 može se tonirati s najviše 16 ml univerzalnog pigmenta u boji po litri.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	4 g/l
HOS mješavine:	4 g/l
HOS kategorija:	A/g
HOS granična vrijednost:	30 g/l
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke otisnute na ambalazi.

ROK UPOTREBE

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima, ne na izravnoj sunčevoj svjetlosti na temperaturama između 5° i 35°C.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

BAČELIĆ d.o.o.,

Avenija Većeslava Holjevca 54, 10010 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6641 092, fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr

web: www.bacelic.hr

atum izdanja: 06/12/2021

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u posljednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 4000 44
F : +33(0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32(0) 13 460 200
F : +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu