

<b>Opis:</b>	Proizvod na bazi termoplastične akrilne smole i organskih otapala. Stvara tvrd, vodoodbojan film otporan na sunčeve zrake.
<b>Preporučena uporaba:</b>	Sredstvo bez boje, sa svojstvom otpornosti na vodu namijenjeno zaštiti betona, žbuke, kamena, cigle i ostalih upojnih podloga, kako u zatvorenom tako i na otvorenom.
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Otporan i trajan</li><li>- Otporan na žučanje</li><li>- Jako dobra svojstva nanošenja kistom</li><li>- Dobra pokrivna moć</li><li>- Jako dobro svojstvo izravnavanja</li><li>- Otporan na pucanje, čak i na niskim temperaturama</li><li>- Vrlo fleksibilan</li><li>- Slabog mirisa</li></ul>
<b>Atesti/odobrenja:</b>	Razvrstan u grupu h) prema Direktivi 2004/42/EZ.

### Fizikalne konstante:

Šifra nijanse / Nijansa:	00000/ Bezbojna
Izgled premaza:	Svilenkast
Volumni sadržaj suhe tvari, %:	25 ± 1%
Teoretska izdašnost:	10 m <sup>2</sup> /l u debljini filma od 25 μm
Plamište:	25°C
Specifična težina:	0,9 kg/l
Suh na dodir:	25 minuta na 20°C
Sadržaj HOS:	650 g/l
Rok skladištenja:	5 godina (25°C) od datuma proizvodnje

*Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama Grupacije Hempel.*

### Podaci o primjeni:

Način nanošenja:	Kist / Valjak
Razrjeđivač (max. vol.):	Hempel's Thinner 08081 (vidi sljedeću stranicu)
Čišćenje alata:	Hempel's Thinner 08081
Međupremazni interval, min.:	1 sat na 20°C
Međupremazni interval, max.:	Ne postoji

<b>Mjere sigurnosti:</b>	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe valja poštivati sve sigurnosne upute na pakovanjima, proučiti Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise. Općenito, potrebno je izbjegavati udisanje para otapala ili raspršenih čestica boje te kontakt boje s kožom i očima. Kad se boja nanosi u zatvorenom prostoru potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju. Čak i kada je osigurana ventilacija prilikom nanošenja boje raspršivačem uvijek se preporuča zaštita dišnog sustava, kože i očiju.
--------------------------	--

**Priprema površine i preporučeni sistemi:****NOVE POVRŠINE****Beton**

- Ostaviti beton da potpuno stvrdne (min. 28 dana).
- Odstraniti cementno mlijeko (skramicu) i kristalnu prašinu, ukoliko ih ima, opjeskariti na mokro ili vodenim mlazom pod visokim pritiskom (otprilike 200 kg/cm<sup>2</sup>).
- Ukoliko je korišten abraziv, ostatke isprati slatkom vodom.
- Ostaviti površinu da potpuno osuši.

**Cement, žbuka, cigla, kamen, itd.**

- Odstraniti prašinu i ostali materijal koji se slabo drži podloge.

**Nanošenje**

- Za impregnaciju površine nanijeti jedan premaz Hempel's Brick Varnish 06P03 razrijeđenog 15% sa razrjeđivačem Hempel's Thinner 08081, ovisno o poroznosti podloge.
- Nanijeti jedan ili više nerazrijeđena premaza Hempel's Brick Varnish 06P03 ili premaz prema specifikaciji.

**POPRAVCI I ODRŽAVANJE****Stare površine**

- Odstraniti ulja, masnoće i onečišćenja.
- Odstraniti soli i druge nečistoće visokotlačnim pranjem slatkom vodom.
- Odstraniti prašinu i ostali slabo prijanjajući materijal.
- Za impregnaciju površine nanijeti jedan premaz Hempel's Brick Varnish 06P03 razrijeđenog 30-40% sa razrjeđivačem Hempel's Thinner 08081, ovisno o poroznosti podloge.
- Nanijeti jedan ili dva nerazrijeđena premaza Hempel's Brick Varnish 06P03 ili specificirani završni premaz.

**Površine obrađene sa krečom ili sličnim materijalom**

- Odstraniti debeli sloj kreča, a ukoliko je sloj tanak i dobro prijanja, odstraniti samo one dijelove koji se slabo drže podloge.
- Nastaviti kao što je opisano u prethodnoj stavci.

**HOS – Direktiva 2004/42/EZ:**

Proizvod	Kao što je isporučen	Razrjeđenje vol. 5%	Granična faza II, 2010.
06P0300000	650 g/l	675 g/l	750 g/l

**Nota:****Hempel's Brick Varnish 06P03****Izdano:**

Hempel Hrvatska – 06P0300000

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na [www.hempel.hr](http://www.hempel.hr). Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima. Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvodi se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku. Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na neman, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.