

CHROMODEN AQUA 2K LAK ZA PARKETE REPAIR

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Dvokomponentni vodeni bezbojni lak sa specijalnim dodacima za brzu obnovu starog parketa lakiranog Chromoden parketnim lakovima (Chromoden Aqua i Chromoden otapalni).

NAMJENA

Za brzu obnovu starog parketa lakiranog Chromoden parketnim lakovima U prostorima srednje do jake opterećenosti (uredi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...)

SVOJSTVA

- za obnovu starog lakiranog parketa
- pogodan za obnovu parketa lakiranih s Chromoden lakovima za parkete
- bez uklanjanja starih slojeva laka
- brza obnova
- postojanost i otpornost na habanje
- visoka tvrdoća
- lako se održavaju
- otporan na blage kemikalije

OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 1025 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež. %): 30-35 (HRN EN ISO 3251)

Sjaj: mat 10-20 % , polumat 30-40 % , sjajni > 80 % (HRN EN ISO 2813)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (J), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l

RAZREĐIVANJE

U uvjetima povišene temperature, niske vlažnosti zraka i kod lakiranja većih površina dodati max. 5 % Chromoden Aqua usporivača.


PRIPREMA PODLOGE

Stare slojeve laka lagano prebrusiti brusnim papirom br. 180-240.

Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



Chromoden®

PRIJAVA LAKA

Prije uporabe potrebno je dobro promiješati svaku komponentu posebno. Lak i kontakt potrebno je zamiješati u čistoj i suhoj plastičnoj posudi, u vol. omjeru 10:1 (CHROMODEN AQUA 2K LZP REPAIR : CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP PU B). Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i prije nanošenja na parket ostaviti stajati oko 15 min te ponovno promiješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenja na parket. Smjesa je uporabiva 4 sata.

NAČIN NANOŠENJA

Lak se nanosi specijalnim valjkom u dva sloja na viskoznosti isporuke. Međuslojni interval je 4-8 sati. Osušeni prvi sloj laka lagano treba prebrusiti brusnim papirom br. 220 do 380. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu. Prostorija se može koristiti 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja.

SUŠENJE

- na prašinu 30 minuta
- za rukovanje nakon 3-4 sata
- potpuno suho za 48 sati

UTROŠAK – IZDAŠNOST

oko 3 m²/l smjese u tri sloja (oko 0,3 l/m²)
oko 10 - 12 m²/l smjese u jednom sloju (oko 0,08-0,1 l/m²)

PAKOVANJE

CHROMODEN AQUA 2K LZP REPAIR: plastični kanister á 5 l
CHROMODEN AQUA KONT.ZA 2K PU: plastična doza á 0,5 l

USKLADIŠTENJE

Najmanje do roka otisnutog na etiketi (u tvornički zatvorenoj ambalaži),
u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C!

Trajnost: 18 mjeseci.

Proizvod se ne smije smrznuti!


NAPOMENA

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10 %. Optimalni uvjeti rada su 18 – 22 °C i relativna vlažnost zraka 40 – 75 %. Temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne smije biti niža od 13 °C.
Temperatura parketa ne smije biti niža od 12 °C.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati u vodi odmah nakon lakiranja, a ukoliko

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



Chromoden®

je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonom.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene.

Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromos