

DECORFILM

ZAŠTITNI SLOJ NA BAZI VODE ZA DEKORACIJE I ZIDNE BOJE

cod. 3740238/230

OPIS

DECORFILM je zaštitni lak specifičan za zaštitu dekoracija, zidnih boja i lakova za vanjske i unutarnje radove.

Akrilna formulacija modificirana sa uretanom, stvara zaštitni film lagan za održavanje, i odlične površinske tvrdoće.

Na zidne površine koje su bojane sa jakim tonovima, DECORFILM smanjuje pojavu bijelih tragova na površini boje. Brzo msuši, ne žuti, DECORFILM ima odličnu dilataciju i prionljivost.

POGODNE PODLOGE

Može se nanijeti na:

- Završne organske dekorativne premaze
- Dekoracije na bazi vapna zaštititi samo kod unutarnjih radova
- Boje na bazi vode i lakove raznih efekata
- Stare boje ili obloge organske ili mineralne, suhe, čvrste i upojne
- Izabrati DECORFILM prema određenoj podlozi i efektu. Za dobivanje polusjajne /mat površine koristiti DECORFILM OPACO, dok za sjajne površine koristiti DECORFILM LUCIDO. Nanošenje sjajne verzije na mat podloge mijenja krajnji estetski efekt.
- Izbjegavati korištenje čistog ili otopinu etilnog alkohola kao deterđent.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilno vezivo modificirano sa poliuretanom u vodenoj disperziji
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ±0,05 kg/l.
- Viskozitet UNI 8902: 1000 ±200 cps na 25 °C (Brookfield rotacioni viskozimetar)
- Sjajnost UNI EN ISO 2813: sjajni >80°, kut očitavanja 60°
Mat:10 ±2 kut očitavanja
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): na prašinu 1 sat, suho na dodir za 2-3 sata, potpuno nakon 4 sata.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

Nanijeti DECORFILM na zidne površine koje su prethodno obrađene sa dekorativnim efektom, bojom ili lakom, koji su suhi, te čvrsto prijanjaju podlozi.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Stanje podloge i okline:

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnostzraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C

Vlažnost površine: 10%

-Alat: kist, valjak, prskalica, gleter od spužve.

-Broj slojeva: 1 ili 2 sloja.

-Razrijeđivač: voda

-Razrijeđivanje: promijenljivo u ovisnosti upijanja podloge i upotrebljenog alata. U većini slučajeva se razrijeđuje za prvi i drugi sloj 5-15% sa vodom. Ako je podloga jako upojna razrijediti prvi sloj 25-30%.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 10-12 m²/l po sloju na površine koje imaju prosječnu moć upijanja.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan proziran, u sjajnoj ili mat verziji.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/l: boje sa dekorativnim efektom (baza voda): 200 g/l (2010)

DECORFILM sadrži max: 100 g/l VOC

Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima.

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati u dobro provjetrenim prostorima. Ako proizvod dođe u dodir sa očima odmah dobro oprati sa vodom. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaracija. Ne izljevati ostatke u kanalizaciju, u vodene tokove ili utlo. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it