

FASADEX BOJA ZA BETON



Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Vodorazvodiva akrilna boja za dekorativnu zaštitu betonskih podloga i drugih podloga vezanih cementom.

PRIMJENA

- fasadne površine od betona, produžnih žbuka, vlaknatocementnih ploča i drugih podloga vezanih cementom;
- dekorativna zaštita jako opterećenih unutarnjih zidnih površina;
- protuprašna zaštita svih unutarnjih podnih površina vezanih cementom (cementni estrisi, podne površine od neobrađenog betona) u manje opterećenim prostorijama;
- dekorativna zaštita vlaknatocementnih i betonskih crijevova.

SVOJSTVA

- postojana je na lužnatim podlogama
- otporna je na djelovanje UV –zraka i drugih atmosferilija
- visoka nepropusnost na CO₂
- dobro pranja na podlogu
- otporna je na habanje i mokru abraziju

GUSTOĆA

1300 – 1400 kg / m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do + 35 °C

ASORTIMAN

Proizvodi se u deset standardnih nijansi: bijela, žuta, slonokost, oker, oksidnocrvena, plava, siva, crna, zelena i smeđa.

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRJEDNOST

A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 30 g/l

RAZRJEĐIVANJE

Boja se nanosi nerazrijeđena (po potrebi se može razrijediti čistom vodom).

Zadnja izmjena: siječanj 2014.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



Fasadex®

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čista, čvrsta i suha. Prije nanošenja boje podlogu je potrebno impregnirati FASADEX SN VEZOM, POLIFLOR IMPREGNACIJOM ili FASADEX bojom za beton razrijeđenom vodom u omjeru 1:1.

NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom), krznenim valjkom ili štrcanjem u dva sloja.

SUŠENJE

Međuslojni interval je 4 – 6 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,12 – 0,15 L / m² (6 – 8 m² / L) u jednom sloju. Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža od 0,75 i 5 L.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: 24 mjesecA.
ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: siječanj 2014.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.