



Gips ploče za vanjsku uporabu



KAD MAŠTA POSTANE STVARNOST.





GLASROC® X, PLOČA S VISOKIM  
STUPNJEM OTPORNOSTI NA VODU I  
PLIJESAN, ZA VANJSKU UPORABU

# Glasroc® X

Glasroc® X je ploča iznimnih karakteristika, s gipsanom jezgrom koja sadrži posebne aditive zbog kojih je otporna na vlagu i plijesan. Glasroc® X je ploča obostrano ojačana staklenim vlaknima sa završnim UV otpornim slojem, što ju čini iznimno učinkovitom u vlažnim prostorima.

Ova ploča ne sadrži sloj kartona i nema celuloznog sadržaja što ju čini visoko otpornom na pojavu plijesni.


Idealna je za prostore koji su stalno izloženi vlazi, kao i za vanjsku uporabu.

Staklena vlakna su fizički pričvršćena na gipsanu jezgru pa se postiže snažna veza s jezgrom i stvara monolitna ploča velike snage, izdržljivosti i čvrstoće.

Glasroc® X predstavlja idealnu podlogu za ETICS sustave (fasadni sustavi toplinske izolacije) ili za direktno nanošenje završno-dekorativne žbuke. Ova ploča iznimne učinkovitosti može se koristiti na mjestima gdje je potrebna pouzdana zaštita od vode, s naglaskom na vanjsku uporabu.

Glasroc® X ploča je savršeno rješenje za vanjske stropove i zidove te za sustave oblaganja fasade.

Glasroc® X ploča dostupna je u širini od 1250 mm, dužine 2000 mm. (moguća je i narudžba ploča u drugim dimenzijama, ovisno o potrebnim količinama) s različitim rubovima, ovisno o sustavu završne obrade.




Površina s neorganskim staklenim vlaknima za visoki stupanj otpornosti na utjecaj vlage i plijesni te sa jasnom vizualizacijom branda, zbog jednostavnog prepoznavanja proizvoda



Ojačana gipsana jezgra sa staklenim vlaknima, otporna na vlagu i plijesan, s vrlo niskim stupnjem apsorpcije vode

# SVOJSTVA PLOČE

SPECIFIKACIJA		Vrijednost	Jedinica
Klasifikacija ploče (EN 15283-1)		GM-H1	
Debljina		12,5	mm
Širina		1200	mm
Standardna dužina		2400, 3000	mm
Težina		10,9	kg/m <sup>2</sup>
Ukupna apsorpcija vode (EN 520)		≤ 5 (H1)	%
Površinska apsorpcija vode (EN 520)		< 45	g/m <sup>2</sup>
Otpornost na pljesan (ASTM D3273)		10 (bez pljesni)	-
UV otpornost		12	mjeseci
Dimenzijska stabilnost	Toplinsko širenje (EN 14581)	0,8 × 10 <sup>-5</sup>	°C <sup>-1</sup>
	Širenje uslijed vlage (EN 12467)	0,005	mm/m·1%RH (30-90 %RH)
Otpornost na savijanje	Uzdužno	≥ 540	N
	Poprečno	≥ 210	N
Minimalan promjer savijanja		1,5	m
Toplinska provodljivost λ		0,1865	W/mK
Difuzija vodene pare μ		18,2	-
Klasa gorivosti (EN 13501-1)		A1	-



# KARAKTERISTIKE PROIZVODA



vanjska uporaba



otpornost na vlagu i plijesan



vatrootpornost



dimenzijska stabilnost



energetska učinkovitost



nizak utjecaj na životnu sredinu



otpornost na udarce



fleksibilnost



lako postavljanje



lako pričvršćivanje



lako rukovanje



visoka produktivnost



# PRIMJENA



VANJSKI STROPOVI  
djelomično izložene stropne površine iznad balkona



BALKONI  
zidne obloge za balkone i terase



FASADE  
zidne obloge za ventilirane i kontaktne fasade



Ploča Glasroc® X je ispitana prema ETAG postupcima verifikacije, koje je sastavila EOTA (Europska organizacija za tehničko ocjenjivanje) i usuglašenim UNE standardima za obloge fasada i vanjske prostore, uz uvažavanje zahtjeva prema standardu EN 15283-1 za označavanje oznakom „CE”, kako je prikazano u odgovarajućoj izjavi o svojstvima.

VODA	VREMENSKI UVJETI	HIGROTERMIIKA	VATRA	OTPORNOST NA UDARCE
Površ. apsorpcija <45g/m <sup>2</sup> Ukupna apsorpcija <5%	Vodonepropusnost: 1400 Pa Nepropusnost zraka: Class A4	Higrotermičko ponašanje -20°C do +70°C	Klasa vatrootpornosti A1	ETAG 034 Fasade Kategorija I



NADSTREŠNICE  
oblage za nadstrešnice



FASADE  
prednji dijelovi fasada



LUKOVI  
oblage zaobljenih površina kao  
što su lukovi i stupovi s  
minimalnim promjerom  
savijanja od 1.5 m

# ZAVRŠNA OBRADA

## Ploča bez završne obrade




Ploča može biti ostavljena bez završne obrade za unutarnje fasadne zidne sustave. Za obradu spojeva koristiti samoljepljivu traku ili PU, ili modificirano silikonsko ljepilo za vanjsku primjenu.

## Sustav direktnog nanošenja završne obrade



Sustav direktnog nanošenja završne obrade koristi se za izgradnju vanjskih zidova kod kojih je ploča izložena vanjskim uvjetima. Materijal koji se direktno nanosi mora biti kompatibilna završno dekorativna žbuka. Potrebno je koristiti armirnu mrežicu. Završni sloj može biti akrilni ili završni sloj na bazi siloksana.

## ETICS / EIFS sustav



ETICS ili EIFS sustav koristi se kod izvedbe vanjskih zidova gdje je Glasroc® X ploča izložena atmosferskim utjecajima. Prilikom izvedbe toplinske izolacije potrebno je koristiti bezcementno ljepilo, a ETICS sustav se potom mehanički pričvršćuje na metalne profile.

# RJEŠENJA

## 1. FASADNI ZIDOVИ

Fasadni zid sa sustavom direktnog nanošenja završne obrade




Fasadni zid s ETICS sustavom




Koristi se kao vanjska ploča za direktno nanošenje završne obrade, za jednostrukе fasadne zidove.

Koristi se kao gotova ploča za ETICS sustav, za jednostrukе fasadne zidove.

Dvostruki fasadni zid sa sustavom direktnog nanošenja završne obrade



Dvostruki fasadni zid s ETICS sustavom




Koristi se kao vanjska ploča za direktno nanošenje završne obrade, za dvostrukе fasadne zidove.

Koristi se kao gotova ploča za ETICS sustav, za dvostrukе fasadne zidove.

# RJEŠENJA

## 2. SUSTAVI OBLAGANJA

Sustav vanjske obloge s aluminijskom podkonstrukcijom



1. masivni zid
2. metalna podkonstrukcija
3. toplinska izolacija
4. Glasroc® X
5. armaturni sloj
6. mrežica
7. završni sloj


Sustav vanjske obloge s galvaniziranom potkonstrukcijom



Koristi se pri renoviranju zgrada, uključujući i sustav vanjskog oblaganja s ventiliranim ili neventiliranim šupljinama, korištenjem podkonstrukcije od aluminijskih profila.


Koristi se pri renoviranju zgrada, uključujući i sustav vanjskog oblaganja s ventiliranim i neventiliranim šupljinama, korištenjem podkonstrukcije od galvaniziranih profila.

Sustav sa zračnim slojem



1. unutarnja ploča
2. metalna podkonstrukcija
3. toplinska izolacija
4. Glasroc® X
5. završna obloga

Sustav bez završne obrade




Koristi se kod suhomontažnih fasadnih zidova novih zgrada s tradicionalnom fasadom. Kao završni sloj unutarnjeg dijela fasadnog sustava izložena je zračnoj ventilaciji i stvara barijeru koja je otporna na vlagu, uz brtvljenje spojeva.


Koristi se kod tradicionalnih fasadnih sustava. Kao završni sloj unutarnjeg dijela fasadnog sustava, zaštićena vanjskom toplinskom izolacijom. Indirektno površinom ploče ili ventiliranom fasadom stvara barijeru koja je otporna na vlagu, uz brtvljenje spojeva.

### 3. FASADNI ZID + SUSTAV OBLAGANJA

Fasadni zid sa sustavom oblaganja (Aquaroc®)



Dvostruki fasadni zid sa sustavom oblaganja (Aquaroc®)




Kao završni sloj unutarnjeg dijela fasadnog sustava zaštićena s vanjske strane Aquaroc ventiliranom fasadom pruža vлагootpornu barijeru. Brtljenjem spojeva sprječava se prođor zraka i vlage unutar šupljine, a nije potrebna ni vodonepropusna membrana, osim ukoliko to ne zahtijevaju lokalne regulative ili je potrebna zbog klimatskih uvjeta.

Fasadni zid sa sustavom oblaganja (Glasroc® X)



Dvostruki fasadni zid sa sustavom oblaganja (Glasroc® X)



Kao završni sloj unutarnjeg dijela fasadnog sustava zaštićena sa vanjske strane Glasroc® X ventiliranim fasadom pruža vlagootpornu barijeru. Brtljenjem spojeva sprječava se prođor zraka i vlage unutar šupljine, a nije potrebna ni vodonepropusna membrana, osim ukoliko to ne zahtijevaju lokalne regulative ili je potrebna zbog klimatskih uvjeta.



PROIZVEDENA ZA VENTILIRANE I  
KONTAKTNE FASADE KOMPATIBILNE  
SA SUSTAVOM DIREKTNOG  
NANOŠENJA I EIFS SUSTAVOM


# UPUTE ZA MONTAŽU

## 1. MONTAŽA GLASROC® X PLOČA




### 01 Ploče

Za vanjsku primjenu - ploče je potrebno montirati horizontalno, podići najmanje 20 cm od tla ili adekvatno zaštititi od vode u prvih 20 cm, kako bi se izbjegao direktni kontakt s tlom (za unutarnju primjenu - 2 cm od poda i 1 cm od površine stropa), dok razmak između ploča treba biti oko 3 mm. Ploče se pričvršćuju na metalne profile s galvaniziranim završnim slojem ne manje od Z275 ili na alu-profile. Debljina i razmak profila se proračunavaju u skladu s lokalnim propisima, tako da se osigura samonosivost ploča, kao i sigurnost, imajući u vidu faktor vjetra, s osnim razmakom od 400 - 600 mm. Razmak između vertikalnih spojeva dva reda susjednih ploča treba biti najmanje 800 mm.





### 02 Pričvršćivanje ploča



Ploče se pričvršćuju upotrebom samoureznih vijaka pogodnih za tip ploče i debljinu profila na razmaku ne većem od 150 mm i ne manjem od 10 mm od ruba ploče. Preporučuje se uporaba rupičastih šabloni od najmanje 20 mm za fiksiranje. Glave vijaka moraju biti u ravni s površinom ploče, bez oštećenja jezgre.



### 03 Ojačanje kuteva

Za unutarnje i vanjske kutove, ploča može preklapati posljednji profil za najviše 20 cm. U svim slučajevima, kraj ploče mora biti ojačan kutnim profilom.





## 04 Vrata i prozori

Za formiranje otvora za vrata i prozore, spojevi između ploča ne smiju se poklapati s vertikalnim linijama gornjih greda, prozora, ili štokova vrata, jer između vertikalnih spojeva mora biti razmak od najmanje 40 cm, dok razmak između horizontalnih spojeva treba biti 15 cm.


Svi spojevi moraju biti pričvršćeni na nenosive okvire, kako ne bi prenosili opterećenje na ploče.

U odjeljcima gdje se formiraju prozorske klupčice, ploče trebaju osigurati nagib od najmanje  $10^\circ$  radi odvoda vode.



## 05 Dilatacijski spojevi

Odlična dimenzijska stabilnost ploča Glasroc® X, čini ove ploče odličnim rješenjem za velike kontinuirane fasadne površine, koje se prekidaju na svakih 15 m, ponajviše zbog vertikalnih spojeva. Formiranje horizontalnih spojeva je jednako moguće u ovim slučajevima.




## 06 Obrada spojeva

Obrada spojeva se definira na temelju primjene Glasroc® X ploča i obloge.

Kada ploče nisu izložene vanjskim utjecajima (sustavi sa šupljinama i vanjski zidovi prekriveni oblaganjem), jednostavno brtvljenje ljepilom za vanjsku uporabu ili ljepljivom trakom bit će dovoljno, pod uvjetom da preklapa spojeve najmanje 10 cm na svim stranama, kako bi se osigurao kontinuitet brtvljenja.

Tamo gdje ploče zahtijevaju direktnu završnu obradu, treba primijeniti traku širine najmanje 15 cm, uporabom armaturne mrežice, uz preklapanje od najmanje 15 cm na spojevima kako bi se postigao kontinuitet.





07

## Prozorski kutovi i gornje grede


Zbog sprječavanja pojave pukotina na kutevima otvora, prilikom direktnog nanošenja završne obrade na ploče, dijagonalne veze dimenzija najmanje 20 X 40 cm armirne mrežice 160 treba postaviti pod kutom od 45° prije nanošenja završne obrade.



Slično tome, rubove ovih otvora treba ojačati pomoćnim PVC kutnim profilima radi zaštite od kondenzacije i pukotina.




## 2. RJEŠENJA POKRIVANJA POVRŠINE S DIREKTNIM NANOŠENJEM ZAVRŠNE OBRADE




### 08A Prvi armaturni sloj

Primjena kompatibilnog morta mora slijediti nakon obrade spojeva. Prvi sloj, debljine oko 2 mm, nanosi se preko čitave površine.



### 09A Mrežica

Preko svježeg sloja fasadnog morta potrebno je postaviti staklenu mrežicu, tako da se preklapa sa spojevima mrežice najmanje 10 cm, kako bi se osigurao kontinuitet. Staklena mrežica mora biti potpuno pokrivena fasadnim mortom pomoću odgovarajućeg gleta. Slično tome, kada se postavljaju drugi pomoći profili, ovisno o dizajnu fasade, poput ojačanja na kutovima, gornje grede, zaštite od kapanja, vertikalnih i horizontalnih spojeva, ili spojnica profila u osnovi ili na gornjem dijelu, ovi dijelovi moraju biti u potpunosti pokriveni fasadnim mortom.




### 10A Drugi armaturni sloj

Nakon toga se nanosi drugi sloj preko čitave površine u ukupnoj debljini između 3 i 5 mm, gleda se i priprema za nanošenje završnog sloja.




### 11A Završni sloj

Nakon završetka sušenja prvog sloja morta, u skladu s uputstvom proizvođača, obično oko 48 sati, potrebno je nanijeti pretpremaz (primer) uporabom valjka, nanošenjem u suprotnim smjerovima, a u boji koja je slična završnoj boji.




Nakon što se premaz osuši, može se nanijeti akrilni ili završno-dekorativni sloj na bazi siloksana, slijedeći preporuke proizvođača.

### 3. RJEŠENJA ZA PREKRIVANJE POVRŠINE: ETICS ZAVRŠNA OBRADA



#### 08B Ljepilo

Za primjenu ljepila potrebno je koristiti disperzivno Weber ljepilo preko ploča Glasroc® X.



#### 10B Prvi armturni sloj

Armturni sloj potrebno je nanijeti preko toplinske izolacije prateći uputstvo proizvođača korištenog ETICS sustava. Prvi sloj od oko 2 mm debljine nanosi se preko čitave površine.

#### 11B Mrežica

Preko sloja svježeg morta za armturni sloj postaviti staklenu mrežicu, tako da se preklapa sa spojevima mrežice najmanje 10 cm, kako bi se osigurao kontinuitet. Mrežica mora biti potpuno prekrivena.

#### 12B Drugi armturni sloj

Potom se nanosi drugi sloj, kako bi se prekrla čitava površina u ukupnoj debljini od 3 do 5 mm, zatim se vrši izravnavanje i priprema za završni sloj.

#### 13B Završni slojevi

Nakon sušenja u odgovarajućem vremenskom periodu, u skladu s preporukom proizvođača, potrebno je nanijeti završni sloj, a zatim, nakon sušenja, može se primijeniti završno dekorativna žbuka, u skladu s preporukom proizvođača korištenog ETICS sustava.





GRADIMO BUDUĆNOST SA  
ZGRADAMA GOTOVО NULTE  
POTROŠNJE ENERGIJE



# KOMPONENTE



Ploča bez završne obrade



Sustav direktnog nanošenja završne obrade



ETICS / EIFS sustav



## Ploča

Glasroc® X je ojačana gips ploča visoke otpornosti na udarce i na UV zračenje. Namijenjena je za vanjsku uporabu.

## Vijci

Vijci sa zaštitom od korozije za galvanizirane profile ili od nehrđajućeg čelika za aluminijске profile.

## Ljepilo za spojeve

Elastično PU ljepilo ili modificirani silikon pogodan za vanjsku uporabu za ispunjavanje spojeva između ploča, izloženih cirkulaciji zraka ili zaštićenim međuprostorima.

## Glasroc traka za brtvljenje

Ljepljiva traka širine 6 cm za prekrivanje spojeva između ploča izloženih cirkulaciji zraka ili zaštićenim međuprostorima.

## Ljepilo (kanta)

Disperzivno Weber ljepilo iznimne učinkovitosti namijenjeno za ljepljenje EPS ploča u ETICS sustavu.



## Samourezni vijci za ETICS završnu obradu

Samourezni vijci za mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča za ETICS završnu obradu koji se mogu koristiti za njihovo pričvršćivanje za metalne profile.



## Armaturni sloj

Ready-to-use pasta iznimne učinkovitosti pogodna za direktno nanošenje završne obrade i primjenu i ojačanje EPS ploča s mrežicom od staklenih vlakana u ETICS sustavu. Poput cementnog ljepila Weber.



## Staklena mrežica

Alkalno otporna staklena mrežica u roli za ojačanje površina.



## Staklena mrežasta traka

Alkalno otporna staklena mrežasta traka za ojačanje spojeva preko fasadnog morta.



## Pretpremaz (primer)

Weber osnovni premaz i regulator apsorpcije prije nanošenja završno-dekorativnog Weber sloja.



## Završno-dekorativni sloj


Završno-dekorativni akrilni Weber sloj za otpornost na vremenske uvjete, dekoraciju i dugotrajnju zaštitu fasadnih zidova i stropova.

# DODATNI PRIBOR



## Kutni PVC profil

PVC profil s integriranim mrežicom za ojačanje unutarnjih i vanjskih kutova na fasadnim oblogama s direktnom završnom obradom ili ETICS sustavom.




## PVC profil sa zaštitom od kondenzacije

PVC profil s inkorporiranim mrežicom s rubom otpornim na kapanje. Predviđen za završnu obradu kutova gornjih greda, izbočenih dijelova fasade i spuštenih stropova s direktnom završnom obradom ETICS sustava.



## Profil dilatacijskog spoja

PVC profil s integriranim mrežicom, pogodan za vertikalne spojeve ploča za sustave direktne završne obrade ili ETICS sustave.



## PVC profil za horizontalne spojeve s gornjom spojnicom

PVC profil s integriranim mrežicom s rubom otpornim na kondenzaciju. Pogodan za tretiranje gornjih rubova na horizontalnim spojevima fasadnih obloga s direktnom završnom obradom.



## PVC profil za horizontalne spojeve s donjom spojnicom

PVC profil s integriranim mrežicom za obradu donjih rubova horizontalnih spojeva i za pružanje klizne potporne površine za profile s gornjim spojnicama na horizontalnim spojevima fasadnih obloga s direktnom završnom obradom.




## Rubni profil

PVC profil za zaštitu rubova ploče na donjim ili gornjim profilima na površinskim oblogama s direktnom završnom obradom ili ETICS sustavom.



## PVC profil otporan na kondenzaciju sa spojnicom

PVC profil s mrežicom i rubom otpornim na kondenzaciju. Pogodan za uporabu na gornjim gredama i donjim rubovima na fasadi s direktnom završnom obradom.



## PVC profil sa spojnicom L-ruba

PVC profil s integriranim mrežicom s L-rubom za obloge s direktnom završnom obradom. Predviđen za završnu obradu gornjih rubova ili fasadnih kapa na fasadnim sustavima s direktnom završnom obradom.



## PVC profil za okvire

PVC profil s fleksibilnim spojem za okvire, prozorske klupice i štokove vrata. Namijenjen za krajnje rubove ploča u stolarskim radovima kod obloga s direktnom završnom obradom.





**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain građevinski proizvodi  
Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete  
Hrvatska

[www.rigips.hr](http://www.rigips.hr)