


Rigips ProFinish



Opis proizvoda

ProFinish je fini, sintetički vezan, završni sloj za unutarnju primjenu. ProFinish se koristi za potpuno prekrivanja površina od gips-kartonskih ploča, betona, grubih površina i drugih pozadina.

Prednosti

ProFinish je moguće aplicirati ručno ili strojno, osobito glatko, vrlo je lako obradiv, duže vrijeme stvrdnjavanja te lak za obradu bušenja.

Područje upotrebe

ProFinish se preporuča izvesti punoplošno, prekrivajući cijelu gips-kartonsku površinu prema kategorizaciji Q3-Q4.

Za ispunjivanje pukotina i rupa i za izjednačavanje nejednolikih podloga te isto tako i za žbukanje betonskih i drugih površina. Suši se zrakom. Prije nanošenja tapeta važno je koristiti temeljni premaz (Rikombi-Grund). Vrijeme sušenja ovisi o klimatskim utjecajima.

Stanje podloge

Temperature zraka, materijala i podloge moraju biti više od +5°C, a niže od +30°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez zaleđenih čestica i bez prašine.

Obrada

Miješanje materijala: cca. 2,2-2,5 kg U ProFinish materijal je potrebno nadodati 1 litru čiste vode te pričekati 2-3 minute. Zamiješati rukom ili električnom bušilicom s lopaticom (sporiji okretaji) do čvrste strukturirane mase (bez grudica). Hladna voda usporava proces dok topla voda ubrzava. ProFinish je materijal koji je moguće ponovno koristiti nakon određenog vremena. Postoji li duži vremenski rok nekorištenja, dovoljno je nadodati mali postotak vode kako bi se praškasti materijal prekrio te ga je nakon toga potrebno istim prethodnim postupkom promiješati.

Žbukanje:

Moguće ga je koristiti kao finu završnu obradu za sve podloge, posebno za betonske, gipsane i cementno vapnene podloge.


Q3: Pokrivanje cijele površine u tankom sloju kako bi zatvorili pore

Q4: Pokrivanje cijele površine u minimalnoj debljini od 2 mm.

Standard kvalitete

Q3 – Q4

EN-klasifikacija

 2A – EN 13963 - A1 – NPD

Podatci o proizvodu

Omjer miješanja	cca. 2,2-2,5 kg / 1 l vode
Vrijeme obrade	cca. 3 dana
Debljina aplikacije	0 – 3 mm
Utrošak materijala	Površina: cca 1,2 kg/m ² /mm
Klasa ponašanja u slučaju požara	A1
Faktor otpora difuzije vodene pare	$\mu = 10$
Čvrstoća na savijanje I vlačna čvrstoća	Prema EN 13963
Veličine pakiranja	25 kg
Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu. Vrijeme skladištenja min. 12 mjeseci. Oštećena pakiranja čuvati zatvorena i sadržaj potrošiti u roku 3 mjeseca. Zaštititi od smrzavanja – skladištiti na temperature između +2°C and +30°C.	

Za detaljnije informacije obratiti se:

Saint-Gobain građevinski proizvodi
Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete

Tel : +385 (0) 1 2335-570

Fax: +385 (0) 1 2444-290

www.rigips.hr

Unutarnja upotreba



Područje upotrebe

Ručno / Strojno



Aplikacija

cca. 24 hn



Vrijeme obrade

0-3 mm



Debljina nanošenja

cca.1,2 kg/m²



Potrošnja

Q3-Q4



Standard kvalitete

Podatci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.