

Tehnički list

Datum: 27.10.2014.

Gipskartonska ploča EN 520

Osnove karakteristike:	Gipsana jezgra između slojeva kartona
Upotreba:	Materijal idealan za izradu unutrašnjih zidova i stropova
Ugradnja:	U skladu sa uputstvom proizvođača

Naziv proizvoda	Gipskartonska ploča		
Oznaka	RB (A; GKB)		
Izgled			
	Papir: siv Tekst: crn		
Debljina ploče [mm]	9,5	12,5	15
Tolerancija debljine [mm]	± 0,5		
Gustoća (cca.) [kg/m ³]	710		
Težina po kvadratnom metru (cca.) [kg/m ²]	7	8,8	11,2
Kemijski vezana voda [%]	>18		
Ravnomjerna vlažnost 20°C, 65% real. ispar. [%]	~ 0,3		
Potpuna apsorpcija vode u skladu sa EN 520 [%]	NPD		
Površinska apsorpcija vode EN 520 [g/m ²]	NPD		
Dozvoljeno odstupanje u dužini [mm]	+0/-5		
Dozvoljeno odstupanje u širini [mm]	+0/-4		
Dozvoljeno odstupanje u dijagonali [mm]	2		
Prijelom pri savijanju (po dužini) [N]	min. 400	min. 550	min. 650
Prijelom pri savijanju (poprečno) [N]	min. 160	min. 210	min. 250
Faktor provodljivosti [W/mK]	0,25		
Faktor otpora difuziji μ	6-10		
Klasa gorivosti na osnovu MSZ EN 13501-1	A2-s1,d0		