


Rigips SUPER A ispunjivač spojeva



Opis proizvoda

Ispunjivač spojeva SUPER A je vrlo fini, bijeli na bazi gipsa i polimerima poboljšani ispunjivač spojeva, za obradu gips kartonskih ploča s Rigips trakama za ojačanje spojeva.

Sastavni dijelovi: fini gips, aditivi za optimalnu obradu i bolju prionjivost.

Prednosti

Ispunjivač spojeva SUPER A lagan je i fleksibilan za nanošenje, mali postotak skupljanja te jednostavan za brušenje. Prikladan je za nanošenje lopaticom u postupcima doradivanja i zaglađivanja.

Područje upotrebe

SUPER A ispunjivač spojeva služi za ispunjavanje spojeva gips-kartonskih ploča s trakom za ojačavanje. Primjenjiva je za Q3 kategoriju obrade spojeva.

Služi i za ispunjavanje pukotina i rupa te za izjednačavanje nejednolikih podloga.

Stanje podloge

Temperature zraka, materijala i podloge moraju biti više od +5°C, a niže od +30°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez zaleđenih čestica i bez prašine.

Obrada

Prilikom obrade nadodati 1,3-1,4 kg SUPER A materijala u 1 litar čiste vode te pričekati cca. 5 minuta. Zamiješati rukom ili električnom bušilicom s lopaticom (sporiji okretaji) do čvrste strukturirane mase (bez grudica). Nakon postupka miješanja materijal se ne smije dosipavati (tada bi došlo do stvaranja grudica!).

Na gips kartonske ploče:

Q1: Izvršiti ispunjavanje spoja i poravnati ga u ravnini površine. Ugraditi trake za ojačanje od staklenih vlakana ili papira te ih izravnati lopaticom.

Q2: Eventualne ostatke ukloniti u ravnini površine, a nakon skrućivanja spoj i sredstvo za ojačanje zapuniti lopaticom, do postizanja kontinuiranog prijelaza u odnosu na površinu ploče. Nakon prosušivanja po potrebi obrusiti.

Q3: Pokrivanje cijele površine u tankom sloju kako bi zatvorili pore
Q4: Pokrivanje cijele površine u minimalnoj debljini od 2 mm (npr. s Rifino Top ili ProMix Airless F)

Nakon sušenja površinu po potrebi obrusiti. Nije dozvoljeno „produljivati“ vrijeme skrućivanja dodavanjem vode. Uslijed nedopuštenog „produljivanja“ vremena skrućivanja nastaje opasnost od pukotina u spoju. Ne miješati s drugim materijalima. Dopušteno je čišćenje isključivo čistom vodom

Standard kvalitete

Q1 – Q3

EN-klasifikacija



3B – EN 13963 - A1 – NPD

Podatci o proizvodu

Omjer miješanja	cca. 1,3-1,4 kg / 1 l vode
Vrijeme obrade	cca. 60 min.
Utrošak materijala	Spoj cca. 0,3 kg/m ² /mm
Klasa ponašanja u slučaju požara	A1
Faktor otpora difuzije vodene pare	μ = 10
Čvrstoća na savijanje I vlačna čvrstoća	Prema EN 13963
Veličine pakiranja	5 kg / 12,5 kg / 25 kg
Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu. Vrijeme skladištenja min. 12 mjeseci. Oštećena pakiranja čuvati zatvorena i sadržaj potrošiti u roku 3 mjeseca. Zaštititi od smrzavanja – skladištiti na temperature između +2°C and +30°C.	

Za detaljnije informacije obratiti se: Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete
Tel : +385 (0) 1 2335-570
Fax: +385 (0) 1 2444-290

www.rigips.hr

Unutarnja upotreba



Područje upotrebe

Ručna



Aplikacija

cca. 60 min



Vrijeme obrade

cca.0,3 kg/m²



Potrošnja

Q1-Q3



Standard kvalitete

Podatci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.