

Opis: HEMPEL'S TEAK OIL 67571 je prirodno ulje sa svojstvom dobrog prodiranja čime se olakšava čišćenje i osigurava otpornost na atmosferilije, vodu i onečišćenja. Sadrži sredstva protiv plijesni.

Preporučena uporaba: Za primjenu na novom drvu, kao i na prethodno obrađenom drvu izvana i iznutra, iznad vodne linije.

Raspoloživost: Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.

FIZIKALNE KONSTANTE :

Šifra nijanse/Nijansa: 00000/ Proziran
Izgled premaza: Proziran
Volumni sadržaj suhe tvari, %: 21 ± 1
Teoretska izdašnost: 4 - 12 m²/l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] ovisno o poroznosti
Plamište 62 °C [143.6 °F]
Specifična težina: 0.8 kg/litra [7 lb / američki galon]
Suh na dodir: 8 h 20 mikrometara
16 h 10°C
Sadržaj HOS: 621 g/l [5.2 lb / američki galon]
Rok skladištenja: 5 godine 25°C

Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.

PODACI O PRIMJENI :

Način nanošenja: Kist / Valjak
Razrjeđivač (max. vol.): Ne razrjeđivati.
Čišćenje alata: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Potrebna debljina filma, suh: Nebitno.
Potrebna debljina filma, mokar: Nebitno.

Mjere sigurnosti: Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

PRIPREMA POVRŠINE:	Priprema: Površine uvijek moraju biti čiste i suhe te na njima ne smije biti ulja. Očistiti s odgovarajućim deterdžentom. Površinu isprati slatkom vodom. Pričekajte da površina osuši. Novo drvo: Očistiti sa HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Hrapave površine mogu se izbrusiti. Ukloniti prašinu i slabo prijanjajući materijal. Prethodno obrađeno drvo: Ukloniti prašinu i slabo prijanjajući materijal.
NANOŠENJE PROIZVODA:	Metoda: Nanijeti jedan impregnacijski premaz izravno na površinu. Pustite da se ulje upije u drvo. Ostaci proizvoda trebaju se odstraniti krpama za čišćenje kako bi se izbjeglo stvaranje sjajnog sloja nakon sušenja. Za održavanje nanosite tanak sloj proizvoda.. Suvišan materijal ukloniti prije nego što se osuši. Nije prikladno za lakirano ili obojano drvo. Može se koristiti povrh proizvoda HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 na površinama koje se intenzivno koriste.
UVJETI NANOŠENJA :	U trenutku nanošenja površina mora biti potpuno čista i suha, s temperaturom iznad rosišta, kako bi se spriječila kondenzacija. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti: 16%. Nemojte nanositi na mjestu izloženom izravnom sunčevom zračenju. U skućenom prostoru osigurati odgovarajuću ventilaciju u toku nanošenja i sušenja.
PREPORUČENI DETERDŽENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
PRETHODNI PREMAZ:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
SLJEDEĆI PREMAZ:	Ne postoji.
NAPOMENE:	Proliveni proizvodi, ostaci ulja, odbačena odjeća i slični predmeti trebaju se odložiti u vatrootporni spremnik zbog rizika od samozapaljenja.
Zamješavanje:	Dobro promiješati proizvod prije upotrebe.
Uvjeti skladištenja:	Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.
Nanošenje sljedećeg premaza:	Nebitno
Nota:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
Izdano:	HEMPEL A/S

675710000

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na www.hempel.hr.

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvođač se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo

u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini

ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.