

Tehnički list weber.pas topDry




Prednosti proizvoda

- higroskopnost – brzo sušeći
- regulira vlažnost
- bez biocida
- visoko paropropustan
- otporan na smrzavanje
- periv

Završni sloj bez algicida sa higroskopnim efektom, koji spriječava razvoj alg i pljesni.

O PROIZVODU



Žbuka pod povećalom: Debljina tankoslojnih fasadnih žbuka je većinom 1,5mm - 2mm, koliko su velika najveća zrna u njima. Zbog veličine zrna je površina žbuke gruba i razbrazdana.

Fasadni završni sloj razvijen na najzahtjevnijem Švedskom tržištu, gdje klasična rješenja sa algicidima nisu uspjela spriječiti razvoj algi i pljesni.

Najveći problem običnih završnih fasadnih slojeva je razvoj algi i pljesni. Uzrok njihovog razvoja je vlaga – kako padalinska tako i koja nastaje kondenzacijom. Kondenzacijske kaplice koje nastaju zagrijavanjem zraka u jutarnjim satima, nemaju dovoljnu masu da ih gravitacija odvede iz hrapave strukture fasade.

Na vodooodbojnim završnim fasadnim slojevima te kapljice ostaju na razbrazdanoj hrapavoj površini i kao ljeplilo vežu spore algi i pljesni.

Sa dodavanjem algicida i fungicida kratkotrajno sprečavamo njihov razvoj jer je učinak dodanih fungicida i algicida kratkotrajan. Algicidi se ispiru iz fasadne površine i također su UV nestabilni. Učinkovitost dodanih biocida nije dulja od 3-5 godina.

Weber.pas topDry

Revolucionarni weber.pas topdry opušta površinsku napetost vodene kapljice i kapilarno je raspoređuje po cijeloj površini fasadnog završnog sloja.

Taj fizikalni proces redistribucije vlage po površini predstavlja inteligentnu kontrolu vlažnosti površine i iznimno spaješće sušenje završnog sloja. Kad kiša prestane i zrak je suh weber.pas topdry brzo ispušta vlagu i eliminira preduvjet za stvaranje algi i pljesni kojima su ostali fasadni slojevi staništa za njihov razvoj.

Završni sloj koji vlagu može učinkovito odbijati ili apsorbirati

Moderne tankoslojne fasadne žbuke stvaraju efekt lotusovog lista ili vodenih peril koji višak vlage iz okoliša (padaline i rosa) u obliku kapljica odbijaju sa površine fasade. Međutim na hrapavoj, razbrazdanoj površini završnog sloja zaostanu tisuće sićušnih kapljica, koje se jako dugo suše i imaju učinak ljestvica spora glivica i pljesni. Takve vlažne površine su idealne za rast algi i pljesni.

Drugi, revolucionarni način djelovanja tankoslojnih fasadnih završnih žbuka je sušenje završnog sloja sa inteligentnom distribucijom vlage po čim većoj površini. To je svojstvo do sada bilo rezervirano za debeloslojne mineralne žbuke. Taj efekt se zove higroskopnost i mogućnost vezivanja kondenzacijske vlage i vodenih kapljica koji se stvaraju i zaostaju na površini fasade. Dokazano je da se visoko vodoodbojne fasadene površine dulje suše nego one koje imaju sposobnost absorpcije i istovremenog ispuštanja na vlage na većoj površini u trenutku kada u okolini padne nivo vlažnosti zraka.

Tu jedinstvenu sposobnost brzog sušenja koja je do sada bila samo moguća kod debeloslojnih mineralnih slojeva smo sa novom tehnologijom, u kojoj je uključeno višestoljetno iskustvo tvrtke Saint-Gobain Weber, uspjeli prenijeti na tankoslojni završni fasadni sloj weber.pas topdry

Sa tisućama kapilara raspoređenih po gornjem sloju disperzira vlagu po cijeloj površini i sprečava zaostajanje kapljica vode.

SVOJSTVA I PRIJEDNOSTI

- **higroskopnost** – svojstvo mineralnih žbuka
- regulira vlažnost
- brzo sušeći
- **bez biocida**
- visoko paropropustan
- otporan na smrzavanje
- periv

Inovativno dvokomponentno mineralno – organsko vezivo, kalcitni pjesak, visoko kvalitetni pigmenti, pulnila, aditivi.

Gustoća: 1,8 kg/dm³

Koefficijent paropropustnosti: μ = cca. 40

SD vrednost u fasadnom sustavu: 0,060

Koefficijent upijanja vlage: $w < 0,2 \text{ kg/m}^2$

BOJE I STRUKTURE

svi tonovi po weber ton karti

Strukture žbuke: zarbane i vlučene struktue.

TEHNIČKI PODACI

U usporedbi sa običnim završnim fasadnim slojevima koji imaju koeficijent hidratacije w manji od 0,05 kg/m², weber.pas topdry koeficijent hidratacije w je manji od 0,2 kg/m². Ta vrijednost zadovoljava tehničke i fizičke zahtjeve završnih fasadnih slojeva koji se upotrebljavaju na vanjskim površinama, kao što su oni u skladu sa ETAG 004 – svi završni slojevi koji imaju manju vrijednost hidratacije od 0,5 kg/m² su primjereni za vanjsku uporabu i sa hidrotermalnim svojstvima učinkovito sprečavaju ovlaživanje ostalih elemenata u sistemu te su otporni na cikluse smrzavanja i odmrzavanja.


Na hidrofobnim (vodoodbojnim) završnim slojevima se vlagu zadržava u obliku sićušnih kapljica u džepovima razbrazdane fasadne strukture. To privlači spore pljesni i algi i nečistoću koja se nalazi u zraku. Kapljice vode imaju relativno dugo vrijeme sušenja, koje je još sporije u prijelazu toplijih u hladniji period godine i obrnuto. Čim je dulje kapljica prisutna na fasadnoj površini, veća je mogućnost da se na nju private spore pljesni i algi koji na fasadi nađu hrani za svoj rast.

Hidrofobni (vodoodbojni) završni slojevi

Hidrofobnost lako objasnjimo kao odbijanje vode od površine zbog površinske napetosti koju stvara kapljica koja se dugo suši.

Higroskopni završni slojevi

Higroskopna fasadna žbuka raspoređuje kapljicu vode po većoj površini i tako ubrzava sušenje jer je zrak tada vise suh nego fasadna žbuka.



PRIPREMA

Mineralne podloge (vapnene, vapneno – cementne) moraju biti suhe, tvrde i bez deformacija koji su uzrokovane smanjivanjem, savijanjem ili slijeganjem.

Nove podloge, npr. fina žbuka moraju biti izrađene u skladu sa normativima. Podloga mora biti ravna i bez pukotina.

Postojeću termo žbuku površinski armiramo (u skladu sa važećim propisima kod kontaktnih fasadnih sustava). Pri sanaciji podloga mora biti očišćena od neprijonjivih čestica, nenosivih starih slojeva žbuka i premaza.

APLIKACIJA

Ovisno o vrsti podlove preporučujemo sljedeću izvedbu:

Osnovni premaz:

Weber osnovni premaz (G700, G705) nanesemo na podlogu dan prije nanosa završnog fasadnog sloja. Sa njim neutraliziramo podlogu i ujednačavamo upojnost.

Nanošenje žbuke:

Weber.pas topDry žbuku dobro promješamo u kanti. Ako je potrebno dodamo i malo vode. Žbuku nanosimo na pažljivo pripremljenu podlogu u debljini najvećeg zrna pomoći gletera i kružno je zaribavamo. Grublju strukturu ćemo dobiti ako upotrebljavamo gleter od pluta.. Moramo paziti da se kontaktno područje dvije razine skela zaribava u isto vrijeme, mokro na mokro i sa istom vrstom gletera. Zbog jednakosti tona preporučujemo da istovremeno izmještate sadržaju vise kanti u većoj posudi.

Nanošenje završnog fasadnog sloja u više tonova:

Sa weber.pas topDry žbukom također možete izvoditi višebojne kombinacije na jednoj površini.

Mjesta na kojima se budu nanosile različite nijanse završnog fasadnog sloja zaštitimo sa ljepljivom trakom. Nakon što nanesemo prvi ton završne žbuke odstranimo ljepljive trake. Idući dan zalijepimo ljepljive trake po rubovima prethodnog dana nanesene fasadne žbuke i nanesemo drugi ton. Pri tome pazimo da ne isprljamo prethodno završene površine.

Savjet:

Preporučujemo uporabu svjetlijih tonova – Indeksa odbijanja svjetlosti (HBW) iznad 25.

Debljina nanosa:

Debljina nanosa na weber.therm fasadnim sustavima toplinske izolacije: zaribana struktura min 1,5mm ,vučena struktura min 2,0 mm.

Potrošnja

Proizvod	Granulacija	Oznaka proizvoda	Okvirna potrošnja na m ²
weber osnovni premaz		G700, G705	0,20 kg
weber.pas topDry žbuka			
<i>zaribana struktura</i>			
posebno fina žbuka	1,0 mm	R055	1,80 kg
fini žbuka	1,5 mm	R955	2,50 kg
srednje zrnata žbuka	2,0 mm	R455	3,30 kg
grobo zrnata žbuka	3,0 mm	R355	5,00 kg
<i>vučena struktura</i>			
srednje zrnata žbuka - strukturirana	2,0 mm	R655	2,50 kg
grobo zrnata žbuka - strukturirana	3,0 mm	R755	4,50 kg

Pakiranje



weber.pas topDry je pakiran u kanti od 25kg.

Upozorenje

Otpad odlažite na za to određena odlagališta.

SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE:

Do 6 mjeseci u izvornoj, neotvorenoj ambalaži u suhom i prozračnom prostoru, zaštićenom od smrzavanja i visokih temperature.

OPĆI UVJETI

Društvo Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. preuzima odgovornost za kvalitetu svojih proizvoda u okviru općih uvjeta prodaje i isporuke. Zbog velikih razlika u vremenskim i drugim uvjetima izvedbe, gornje upute valja shvatiti kao opće smjernice, bez jamstva za izvedbu. Uzmite u obzir i službene smjernice, normative i podatke iz tehničkih listova. Podaci u gornjim uputama nas ne obvezuju. Shvatite ih kao preporuke sastavljene u trenutku najnovijeg stanja tehnologije izvedbe. Prepostavljamo da je izvođač upoznat s izvedbenim tehnikama pojedinačnih komponenti. Navedeno nas ni u čemu ne obvezuje.