

WALL CREAM

BOJA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE SA VISOKOM POKRIVNOŠĆU

cod. 4550502

OPIS

WALL CREAM je boja za unutarnje radove, visoke paropropusnosti, koju karakterizira vrlo dobra pokrivna moć i dilatacija.

WALL CREAM je boja koja je formulirana izričito za profesionalnu upotrebu, jer daje veoma dobre rezultate sa prihvatljivim troškom.

WALL CREAM je vrlo jednostavna za nanošenje, te pogodna za unutarnje radove kao na primjer: kuhinje, kupatila i sl.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Nove ili stare vapneno/cementne žbuke.
 - Betonske podloge.
 - Gips i gipsane ploče.
 - Stare organske i mineralne boje ili obloge koje su suhe, čvrste i srednje upojnosti.
 - Razne mineralne podloge koje su barem srednje upojnosti.
- Zidne površine treba prikladno pripremiti prateći upute koje nalazimo pod "PRIPREMA PODLOGE".
Ne smije se nanositi na svježije podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: Vinilna veziva u vodenoj disperziji.
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: $1,75 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozitet pri pakiranju UNI 8902: 45000 – 50000 cps pri temperaturi od 30°C (rotacioni viskozimetar Brookfield)
- Sušenje (pri 25 °C i 65% di R.V.): na dodir 30 min.; nanošenje drugog sloja nakon 5 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Nove podloge:

- Nanijeti jedan sloj akrilne emulzije IDROFIS, razrijeđenog sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti WALL CREAM prema uputama koje su opisane u Uputstvu za nanošenje.

Stare podloge:

- Potpuno odstraniti pljesan, isoljavanja, stare neprijanjajuće slojeve boje, prašinu i sl. Po potrebi pregledati površinu.
- Nanijeti jedan sloj akrilne emulzije IDROFIS, razrijeđenog sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti WALL CREAM prema uputama koje su opisane u Uputstvu za nanošenje.

*(Razrijeđivanje akrilne emulzije i količina koju je potrebno nanijeti ovise o upojnosti podloge, te ih treba primijeniti sa prethodnom probom za svaku specifičnu podlogu posebno – (pogledati odgovarajući tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:
Temperatura okoline: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativna vlaga okoline: <75%
Temperatura podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlažnost podloge: <10%

- Alat: kist, valjak, prskalice.
- Broj slojeva: najmanje dva sloja.
- Razrijeđivanje: prvi sloj 70 - 75%; drugi sloj 40 - 50% Ssa vodom
- Kod nanošenja prskalicom razrijeđivanje je promjenjivo u odnosu na upotrebljenu prskalicu i tlak.
- Čišćenje alata: sa vodom neposredno nakon upotrebe
- Prosječna potrošnja: 8-10 m² /l za svaki sloj kod nanošenja na glatke i srednje upojne podloge. Preporuča se definiranje potrošnje prethodnom probom za specifične podloge.

NIJANSIRANJE

Proizvod se može nijansirati sa pigmentima COLORADO samo u svijetle tonove. U slučaju da se koriste različite proizvodne šarže, preporuča se međusobno miješanje kako bi se izbjegle eventualne razlike u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Najviša temperatura skladištenja: +30 °C
Najniža temperatura skladištenja: +5 °C
Stabilnost proizvoda u originalnoj ne otvorenoj ambalaži: dvije godine.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Najviše vrijednosti: EU (Dir. 2004/42/EC)
Kategorija A: mat boje za unutarnje zidove i plafone (gloss <25@60°) (baza Voda): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
WALL CREAM sadrži max: 30 g/l VOC

Ovom proizvodu nisu potrebne posebni znakovi etiketiranja po normama 67/548/CEE e 1999/45/CE, te nikakve posebne prilagodbe. Upotrebljavati proizvod prema postojećim normama sigurnosti; nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. Čuvati od dohvata djece. Upotrebljavati na prozračenom mjestu. U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah obilnim količinama vode. U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te mu predložiti ambalažu ili etiketu. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, potoke i tlo.

Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

COLORIFICIO SAN MARCO garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.